

AqualitColor

(Aqua Surf 809)

AC-P374



Opis izdelka

Opis Z vodo redčen barvni temeljni premaz na osnovi akrilata in z belo pigmentacijo.

Področje uporabe

Opis Običajne vrste lesa z manjšo vsebnostjo lesnih sestavin in materialov (tudi plošče iz lesnih vlaken MDF) na bivalnih področjih za normalne obremenitve.

Podatki o izdelku

Koda izdelka	AC-P374
Velikost posode	20 l 1,000 l
Viskoznost ob dobavi DIN 4 mm	55 ± 5
Trdni delci v % v osnovnem laku	57 ± 2
Specifična teža v kg/l pri 20 °C	1.37 ± 0.04
pH-vrednost	8 - 8.5
Obstojnost - v zaprti originalni embalaži	najmanj 1 leto
Direktiva HOS Mejna vrednost EU za ta izdelek (kat. A/e): 130 g/l (2010)	Ta izdelek vsebuje največ 38 g/l HOS.

Priprava podlag

	Surove lesene površine. Stopnjevano brušen les. Prah od brušenja skrbno odstranite. Les z grobimi porami skratčite.	P120, P150, P180
	Ekstičen / z ekstraktivi bogat les Les ali srednje debele plošče iz lesnih vlaken v vlažnih prostorih.	Najprej premažite z ustreznim izolirnim barvnim temeljnim premazom, kot npr. AqualitColor AC-IP360 in pustite, da se utrdi.

Obdelava

	Temeljito premešajte!
	Proizvod zmešajte, kot je opisano pod "Trdilo Razredčilo Dodatki", in ga nanesite.

Trdilec Razredčilo Dodatki

	Redčenje	Vodovodna voda
--	----------	----------------

Nanos

Tlak brizganja (bar)	1.5-3.0	110-130
Velikost šobe (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Dodajanje razredčila (%)	0-5	0-5
Viskoznost pri nanašanju DIN 4 mm (sek.)	50 - 60	50 - 60
Količina izdelka na nanos (g/m2)	70 - 100	70 - 100
Pokrivnost na nanos (m2/l)	7 - 10	7 - 10

Čas sušenja @ 20°C

suh na dotik	od 30 minut naprej
suho na dotik	od 1 ure naprej
Možno brusiti	od 2 ur naprej

Izdelki družbe AkzoNobel Wood Coatings so namenjeni izključno za poklicne in industrijske uporabnike s temeljnim znanjem o ravnanju in uporabi kemičnih/tehničnih izdelkov za oblikovanje površin. Pri navodilih za obdelavo, ki so za naše kakovosti navedena v informacijah, gre za neobvezujoča priporočila, ki ne pomenijo nikakršnih zagotovil. Ta priporočila temeljijo na naših izkušnjah in serijah poskusov in so namenjena olajšanju in podpori naših odjemalcev pri delu. Vsakršno morebitno odstopanje od idealnih pogojev dela pomeni področje odgovornosti naših odjemalcev in lahko vpliva na (končni) rezultat uporabe. To pa odjemalcev ne oprosti dolžnosti preverjanja vsakokratnega izdelka in njegove primernosti za površino za obdelavo, najbolje v obliki poskusnega nanosa. V vseh primerih dvoma v zvezi z ravnanjem ali obdelavo kupljenega izdelka vam naši svetovalci za materiale ter uporabniški in laboratorijski tehniki posredujejo informacije po najboljši vednosti. Seveda AkzoNobel zagotavlja neoporečno kakovost svojih izdelkov skladno z vsakokratnimi specifikacijami izdelkov, vendar o uporabi dobavljenih izdelkov odloča odjemalec izključno na lastno odgovornost. Če specifičnih lastnosti in primernosti izdelkov za pogodbeno določen namen uporabe nismo izrecno - pisno - zagotovili, je svetovanje ali posredovanje informacij v zvezi z uporabo, četudi po najboljši vednosti, v vsakem primeru neobvezujoče in ne pomeni nikakršnega jamstva. AkzoNobel je za uporabo svojih izdelkov s strani odjemalcev odgovoren v skladu s Splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, na katere s tem odjemalec opozarjamo. Vsakokrat aktualne Tehnične informacije si lahko prenesete z naših spletnih strani. Po objavi nove izdaje dosedanje Tehnične informacije prenehajo veljati. Stanje: 2021-07-22 / 7