

Aqualit (ICLA 100.07) A-S130



Descriere produs

Descriere	Grund de umplere pe bază de acrilat, diluabil cu apă și rezistent la lumină. Opțional poate fi folosit ca produs 1K sau 2K pentru solicitări mari.
-----------	--

Domeniu de aplicare

Descriere	Aproape tot mobilierul din lemn din interior. Optimizat pentru aplicarea pe verticală.
-----------	--

Date produs

Cod produs	A-S130
Packaging size	5l 20 l
Vâscozitate la livrare DIN 6 mm în sec.	45 ± 10
Durabilitate - recipient original închis	min. 1 an
Directivă COV Valoare limită admisă de UE pentru acest produs (cat. A/e): 130 g/l (2010)	Acest produs conține substanță neîntărită max. 81 g/l COV. Acest produs conține substanță întărită max. 105 g/l COV.

Pregătire substraturi

	Suprafețe de lemn brute	P120, P150, P180
	Suprafețe din lemn date cu băiț	se șlefuieste înainte de a aplica băițul
	Lemn exotic/bogat în substanțe extractive Lemn sau MDF în spații cu umezeală	Izolare cu Aqualit A- IS180.

Prelucrare

	Agitați bine!
	Amestecați și aplicați produsul așa cum este descris în „Întăritor Diluant Aditivi”.

Agent de întărire Diluant Aditivi

	Întărire opțional	10% HWA 6001 (303.01)
	Dilutie	apă de la robinet
	Timpe de viață 20 °C, 65 % umiditate relativă	până la 4 ore (la prelucrarea a 2K)

Aplicare

Presiune pulverizare (bar)	1.5 - 2.0	60-90
Dimensiune duze (mm)	1.8-2.0	0.25- 0.33
Adaos de diluant (%)	5	5
Vâscozitate de prelucrare DIN 4 mm (sec.)	30-40	30-40
Cantitate de aplicat pe metru pătrat (g/m2)	100- 140	100-140
Grad de acoperire pe metru pătrat (m2/l)	5 -7	5 -7

Timpe de uscare @ 20°C

eliminare praf	după 30 minute
uscat la atingere	după 1 oră
șlefuiibil	după 6 ore

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2021-07-20 / 5