

Nature N-IO750



Toote kirjeldus

Kirjeldus Mittevärskendav, sügavale sissetungiv, lahustisisaldusega õli.

Kasutusala

Kirjeldus Peaegu kõikide puiduliikide jaoks siseruumides. Sobib puit- ja korkpõrandatele, mööblile, töölauplaadidele, puitlagedele, puitsillutisele, tööstusparketile, treppidele jne. On võimalik ilma eeltöötlemiseta peale kanda ka eksootilistele ja paljude koostisainetega puitudele. Toode sobib selliste pealispindade eeltöötlemiseks, mida soovitakse NatureColor NC-UO760-__ __ abil värviliselt kujundada. Laseerivate värvitoonide saamiseks on võimalik ka segamine selle tootega.

Toote andmed

Toote kood	N-IO750
Mahuti suurus	5l 750 ml
Tarneviskoossus DIN 4 mm (sek)	15 ± 2
Säilivusaeg - suletud originaalmahuti	vähemalt 2 aastat

Aluspindade eeltöötlus

	Töötlemata puitpinnad Põrandad Mööbel	P120, P150, P180 P180, P240, P320
--	---	--------------------------------------

Töötlemine

	Segage põhjalikult!
	Toote pealekandmine toimub paksu kihina, nt pintsli, rulli, svammi, pihustuspüstoli või kuumpihustuspüstoli abil. (maks. 35°C) Piisava kaitsetoime saavutamiseks ja plekkide tekke ennetamiseks tuleb umbes 60-minutilise toimeaja jooksul kohti, kus puit imes õli sisse, koheselt uuesti töödelda. Toimeaja möödumisel tuleb liigne materjal hoolikalt eemaldada, nt kummiraakli või pühkimislapiga. Palun kontrollige eelnevalt, kas tööseadised on õlikindlad ja ei anna värvi. Seejärel hõõrutakse õlijäägid ebamevaba puuvillase lapiga laiali. Jääke saab sisse töödelda ka masina abil pehmet lihvevlisi (Pad) kasutades. Põrandad poleeritakse peene lihvevlisi (valge Pad) abil 24 tundi peale liigse materjali eemaldamist üle. Selliselt suureneb vastupidavus tunduvalt.

Aplikatsioon

Kattevõime ühe töötsükli kohta (m2/l)	8-15
---------------------------------------	------

Kuivamisaeg @ 20°C

lihvitav	alates 12 tunnist
Esmakordne kerge koormamine	alates 24 tunnist
täielikult koormatav, käimiskindel	alates 7 päevast
Toimeag paksu kattekihi korral	60 minutter

Katsestandardid

	DIN 68861/1C Keemilised mõjutegurid mööbli pealispindade puhul
	EN 71-3 Lahustuvate raskmetallide migratsioon
	DIN 53160 osa 1 ja 2 Sülje- ja higikindlus
	Ehitustooted, mis vastavad DIBT tehnilistele eeskirjadele. Ehituskomponentidele nagu parkett, trepid jne on võimalik taotleda CE-vastavusmärgist. AgBB luba kasutamiseks parkett- ja puitpõrandatel DIN EN 14342 järgi.
	Tox Control - vähese emissiooniga värvitud pealispindade märgis

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusused baseeruvad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtedelt. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-08-17 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksamaa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919