

EasyfitColor (ICLA 250.52.50/01) EC-T430-50



| Tuoteselostus | |
|---------------|--|
| Kuvaus | Yksikomponenttinen, liuotinhentainen, valkoinen pigmentoitu pintamaali nitroselluloosa-pohjalla. |

| Käyttöalue | |
|------------|--|
| Kuvaus | Peaaegu kõikide puitmööblite jaoks siseruumides. |

| Tuotetiedot | |
|--|------------------|
| Tuotekoodi | EC-T430-50 |
| Astiakoko | 20 kg |
| Toimitusviskositeetti DIN 4 mm sekunnissa. | 70 ± 10 |
| Kestävyys - suljettu alkuperäisastia | vähint. 2 vuotta |

| Kiiltoasteet | | |
|--------------|------------|------------------------------|
| Tuotenumero | Kiiltoaste | Standardi DIN 67530 60°-aste |
| EC-T430-50 | kiiltävä | 50 ± 2 |

| Alustan esikäsittely | | |
|----------------------|--|--|
| | Karkeat puupinnat Porrastettu puun hionta | P120, P150, P180 |
| | pinoitteet suljetuilla huokosilla | Huokokset on suljettava useammalla Easyfit-sarjan pohjalakan levittämällä. |
| | Eksoottiset / ainesosia sisältävät puulajit | Eristys sitä ennen Quantum Q-IS160:llä tai Solido S-IS130:llä. |

| Käsittely | |
|-----------|--|
| | Hämmennä huolellisesti! |
| | Tuote on sekoitettava ja levitettävä, kuten kohdassa "Kovetteen ohenteen lisäaineet" on kuvattu. |

| Kovetteen ohenteen lisäaineet | |
|-------------------------------|--|
| | Ohentaminen TNC 9102-F (950.02) nopea kuivuminen |

| Levitys | | | |
|------------------------------------|---------|-----------|---------|
| | | | |
| Ruiskupaine (bar) | 1.5-3.0 | 110-130 | |
| Suutinkoko (mm) | 1.6-2.0 | 0.23-0.28 | |
| Ohenteen lisäys (%) | 15 - 40 | 15 - 40 | 15-30 |
| Työstöviskositeetti DIN 4mm (sek.) | 13 - 18 | 13 - 18 | 18-20 |
| Levitysmäärä/työkerta (g/m2) | 120-150 | 120-150 | 120-150 |
| Riittoisuus per työvaihe (m2/l) | 5 - 7 | 5 - 7 | 6-8 |

| Kuivumisaika @ 20°C | |
|-------------------------|---------------------|
| pöykuiva | 15 minuutin jälkeen |
| Kosketuskuiva | 50 minuutin jälkeen |
| valmis kuljettettavaksi | 12 tunnin jälkeen |

| Kiihdytetty kuivatus | |
|-----------------------------|--------------|
| Lepo aika huonelämpötilassa | 20 minuuttia |
| Kuumailma kuivaus 40 °C:ssa | 20 minuuttia |
| Kuumailma kuivaus 60 °C:ssa | 20 minuuttia |
| Jäähdytys huonelämpötilassa | 20 minuuttia |

AkzoNobel Wood Coatingsin tuotteet valmistetaan vain ammattitaitoisille ja teollisille jalostajille, joilla on perustiedot kemiallisten/teknisten tuotteiden käytöstä pintakäsittelyssä. Ohjelehdissämme annetut tuotteiden käsittelyohjeet ovat ei-sitovia suosituksia, eivätkä ne muodosta mitään takuuta. Suositukset perustuvat kokemukseemme ja koesarjoihimme, ja niiden on tarkoitus helpottaa ja tukea asiakkaidemme työtä. Jokainen poikkeama ihanteellisista työolosuhteista kuuluu asiakkaidemme vastuualueeseen ja voi vaikuttaa käytön (loppu-)tulokseen. Asiakas on siitä huolimatta velvollinen tarkistamaan tuotteen ja sen soveltuvuuden käsiteltävälle pinnalle, mieluiten testikäsitteilyn avulla. Materiaalineuvojamme sekä käyttö- ja laboratorioteknikkomme neuvovat parhaansa mukaan kaikissa tuotteidemme käyttöön ja käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

AkzoNobel takaa luonnollisesti, että sen tuotteet ovat laadultaan moitteettomia kulloisenkin tuote-eritelmän mukaisesti, mutta toimitettujen tuotteiden käytöstä vastaa ainoastaan asiakas. Ellemme ole nimenomaisesti - kirjallisesti - taanneet tuotteiden erityisiä ominaisuuksia ja sopivuutta sopimuksella sovitun käyttötarkoitukseen, käyttötekninen neuvonta on aina ei-sitovaa, eikä se muodosta mitään takuuta, vaikka se tapahtuukin parhaan tiedon mukaan. AkzoNobel vastaa asiakkaiden tilaamien tuotteiden käytöstä yleisten myynti- ja toimitusehtojen mukaisesti, joihin tässä viitataan. Ajantasainen tekninen ohjelehti on saatavissa verkkosivuiltamme. Uuden version ilmestyttyä siihenastisten teknisten ohjelehtien voimassaolo umpeutuu. Stand: 2021-08-16 / 4

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919