

AqualitColor AC-T450-30-BW01



Produktbeskrivelse

Beskrivelse	Vandfortyndbar, lysægte, godt dækkende farvet laksystem på acrylatbasis med god fyldevne. Kan anvendes som 1-komponent eller 2-komponent produkt til høje belastninger. Farveblandingssystem til fremstilling af utallige farvenuancer i henhold til Sikkens, RAL, NCS eller ud fra eget forlæg.
-------------	--

Anvendelsesområde

Beskrivelse	Så godt som alle træsorter og træmaterialer inden døre. Egner sig ideelt i opbygningen med AqualitColor AC-IP360.
-------------	---

Produktdata

Produktkode	AC-T450-30-BW01
Pakningsstørrelse	20 kg 5 kg
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.	60 - 90 afhængig af farvenuance
Holdbarhed - original bølge lukket	min. 1 år
VOC-direktiv EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010)	Dette produkt indeholder uhærdet maks. 95 g/l VOC. Dette produkt indeholder hærdet maks. 117 g/l VOC.

Glansgrader

Produktnummer	Glanstrin	DIN 67530 60° vinkel
AC-T450-30-BW01	silkeblank	30 ± 5

Forbehandling Underlag

	MDF - uden fugtighedsindvirkning	Forbehandl med AqualitColor AC-IP360, indtil der opstår en lukket ensartet flade. Slutslibning af filleren med kornstørrelse P280-P320.
	MDF - med fugtighedsindvirkning	Forbehandl med AqualitColor AC-IP360 (hærdet), indtil der opstår en lukket ensartet flade. Slutslibning af filleren med kornstørrelse P280-P320.

Forarbejdning

	Rør godt op!
	Bland og påfør produktet som anført under "Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer".

Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer

	Hærdning option	10% HWA 6000
	Fortynding	TWA 9000-F eller ledningsvand
	Forarbejdningstid 20°C, 65% relativ luftfugtighed	op til 4 timer (ved 2-komponentforarbejdning)

Påføring

Sprøjtetryk (bar)	1.5-3.0	110-130
Dysetørrelse (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Fortyndertilsetning (%)	5-10	0-10
Forarbejdningviskositet DIN 4 mm (sek.)	30	50
Påføringsmængde pr. applikation (g/m ²)	100-120	100-120
Rækkeevne pr. påføring (m ² /l)	6-7	6-7

Tørretid @ 20°C

støvtør	fra 40 minutter
berøringstør	fra 1 time
transportegnet	fra 12 timer
kan slibes	fra 4 timer

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-07-23 / 5

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919