

AqualitColor AC-T450-30-BW01



Produktbeskrivning	
Beskrivning	Vattenspädbar, ljusäkta, akrylatbaserat färglackssystem med goda täck- och fyllegenskaper. Valbar som 1K- eller 2K-produkt för användning vid höga påfrestningar. Färgblandningssystem för framställning av ett mycket stort antal färgtoner enligt Sikksens, RAL, NCS o.s.v. eller efter egen förlaga.

Användningsområde	
Beskrivning	Nästan alla trä och trämaterial för inomhusbruk. Passar utmärkt vid påbyggnad med AqualitColor AC-IP360.

Produktdata	
Produktkod	AC-T450-30-BW01
Förpackningsstorlek	20 kg 5 kg
Viskositet vid leverans DIN 4mm i sec.	60 - 90 beroende på färgton
Hållbarhet - originalförpackning försluten	minst 1 år
VOC-direktiv EU-gränsvärde för denna produkt (kat. A/e): 130 g/l (2010)	Denna produkt innehåller i ohärdad form max. 95 g/l VOC. Denna produkt innehåller i härdad form max. 117 g/l VOC.

Glansgrader		
Produktnummer	Glansgrad	DIN 67530 60° vinkel
AC-T450-30-BW01	halvblank	30 ± 5

Förbehandling av underlag		
	MDF - utan fuktighetsinverkan	Förbehandla med AqualitColor AC-IP360 tills en sluten och jämn färg uppstått. Slutslipning av primer med korn P280 - P320.
	MDF - med fuktighetsinverkan	Förbehandla med AqualitColor AC-IP360 (härdad) tills en sluten och jämn färg uppstått. Slutslipning av primer med korn P280 - P320.

Bearbetning	
	Rör om ordentligt!
	Blanda och applicera produkten enligt beskrivningen under "Härdare Förtunnare Tillsatser".

Härdare Förtunnare Tillsatser		
	Härdning valbar	10% HWA 6000
	Förtunnare	TWA 9000-F eller kranvatten
	Brukstid 20 °C, 65 % relativ luftfuktighet	upp till 4 timmar (vid 2K-behandling)

Applicering		
Sprutningstryck (bar)	1.5-3.0	110-130
Munstyckets storlek (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Tillsättning av förtunnare (%)	5-10	0-10
Appliceringsviskositet DIN 4mm (sek.)	30	50
Påstrykningsmängd per arbetsförlopp (g/m2)	100-120	100-120
Täckförmåga per arbetsförlopp (m2/l)	6-7	6-7

Torktid @ 20°C	
dammtorr	från 40 minuter
klibbfri	från 1 timme
hanterbar	från 12 timmar
slipbar	från 4 timmar

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frårar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-07-23 / 5