

Easyfit (ICLA 151.49) E-S150



Toote kirjeldus

Kirjeldus	Ühekomponentne, lahustiga lahjendatav nitrotselluloosi baasil läbipaistev täitekrunt.
-----------	---

Kasutusala

Kirjeldus	Peaaegu kõikide puitmööblite jaoks siseruumides. Optimeeritud suletud pooridega lakikihtide jaoks.
-----------	--

Toote andmed

Toote kood	E-S150
Mahuti suurus	20 l
Tarneviskoossus DIN 4 mm (sek)	140 ± 10
Säilivusaeg - suletud originaalmahuti	vähemalt 2 aastat

Aluspindade eeltöötlus

	Töötlemata puitpinnad	P120, P150, P180
	Peitsitud puitpinnad	enne peitsimist lihvida
	Eksootilised / komponendirikkad puidud	Eelnevalt isoleerida Quantum Q- IS160 või Solido S-IS130-ga.

Töötlemine

	Segage põhjalikult!
	Segage ja kasutage toodet nii nagu on kirjeldatud alalõigus "Kõvendi Vedeldi Lisandid".

Kõvendi Vedeldi Lisandid

	Lahjendamine	TNC 9101-M (950.02) normaalne kuivamine
--	--------------	---

Aplikatsioon

Pihustusrõhk (baari)	1.5 - 2.0	110-130
Düüsi läbimõõt (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Vedeldi lisamine (%)	40 - 45	40 - 45
Töötlemisviskoossus DIN 4 mm (sek)	17 - 22	17 - 22
Ühekordselt pealekantav kogus (g/m ²)	90-150	90-150
Kattevõime ühe töötsükli kohta (m ² /l)	5-8	5-8

Kuivamisaeg @ 20°C

tolmukuiv	alates 15 minutist
puutekuiv	alates 40 minutist
lihvitav	alates 4 tunnist

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusel põhinevad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtele. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-08-16 / 4