

Aqualit (ICLA 100.07) A-S130



Termékleírás

Leírás	Vízzel hígítható, színtartó, akrilát bázisú töltőalapozó. Opcionálisan 1 komponensű vagy 2 komponensű termékként alkalmazható nagy igénybevételre.
--------	--

Alkalmazási terület

Leírás	Majdnem az összes beltéri fabútor. Optimális függőleges alkalmazáshoz.
--------	--

Termékadatok

Termékkód	A-S130
Kíszerelés	5l 20 l
Szállítási viszkozitás DIN 6 mm mp- ben	45 ± 10
Eltarthatóság – zárt eredeti göngyöleg	legalább 1 év
VOC irányelv EU határérték a (A/e kat.) termékhez: 130 g/l (2010)	A termék max. 81 g/l VOC-t tartalmaz térhálósító nélküli alkalmazáskor. A termék max. 105 g/l VOC-t tartalmaz térhálósítóval történő alkalmazáskor.

Aljzatok előkezelése

	Nyers fafelületek	P120, P150, P180
	Pácolt fafelületek	pácolás előtt csiszolja meg
	Egzotikus/magas járulékos anyag tartalmú fafajok Fák vagy MDF vizeshelyiségekben	Izolálás Aqualit A- IS180-nal.

Feldolgozás

	Alaposan keverje fel!
	A terméket a Térhálósítók Hígítók Adalékok szakaszban leírtak szerint keverje el és alkalmazza.

Térhálósítók Hígítók Adalékok

	Térhálósodás opcionális	10% HWA 6001 (303.01)
	Hígítás	Vezetékes víz
	Feldolgozási idő 20°C, 65% rel. páratartalom	4 óráig (2 komponensű feldolgozásnál)

Alkalmazás

Szórónyomás (bar)	1.5 - 2.0	60-90
Fúvókaméret (mm)	1.8-2.0	0.25-0.33
Hígító hozzáadása (%)	5	5
Feldolgozási viszkozitás DIN 4 mm (mp)	30-40	30-40
Műveletenként felvitt mennyiség (g/m2)	100-140	100-140
Műveletenként kiadósság (m2/l)	5 - 7	5 - 7

Száradási idő @ 20°C

porszáraz	30 perc elteltével
tapintásálló	1 óra elteltével
csiszolható	6 óra elteltével

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletsorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról.

Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorai termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-07-20 / 5

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1