

Aqualit

(ICLA 200.12.05)

A-T220-05



Termékleírás

Leírás Vízrel hígítható, egykomponensű, szintartó, akrilát bázisú, szintelen fedőréteg rendszer.

Alkalmazási terület

Leírás Majdnem az összes beltéri fafajta és fa alapanyag. A termék olyan többrétegű lakk, amely alkalmazható alapozóként és zárólakként.

Termékadatok

Termékkód	A-T220-05
Készítés	5l 20 l
Szállítási viszkozitás DIN 4 mm mp-ben	120 ± 10
Eltarthatóság – zárt eredeti göngyöleg	legalább 1 év
VOC irányelv EU határérték a (A/e kat.) termékhez: 130 g/l (2010)	A termék max. 59 g/l VOC-t tartalmaz.

Fényességi fokok

Termékszám	Fényességi fok	DIN 67530 60°-os könyök
A-T220-05	sötét matt	5 ± 2

Aljzatok előkezelése

	Nyers fafelületek Kis fokozatú facsiszolás Gondosan távolítsa el a csiszolóport A nagypórusú fákat ki kell kefélni	P120, P150, P180
	Pácolt fafelületek	pácolás előtt csiszolja meg
	Egzotikus/magas járulékos anyag tartalmú fafajok Fák vagy MDF vízeshelyiségekben	Izolálás Aqualit A-IS180-nal.
	AqualitColor színes lakk felületek	4 órától max. 24 óráig terjedően köztes csiszolás nélkül lakkozza le

Feldolgozás

	Alaposan keverje fel!
	A terméket a Térhálósítók Hígítók Adalékok szakaszban leírtak szerint keverje el és alkalmazza.

Térhálósítók Hígítók Adalékok

	Hígítás	Vezetékes víz
--	---------	---------------

Alkalmazás

Szórónyomás (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Fúvókaméret (mm)	1.8-2.0	0.25-0.28
Hígító hozzáadása (%)	5-10	5-10
Feldolgozási viszkozitás DIN 4 mm (mp)	40-50	40-50
Műveletenként felvitt mennyiség (g/m ²)	100-140	100-140
Műveletenként kiadósság (m ² /l)	5 - 7	5 - 7

Száradási idő @ 20°C

porszár	30 perc elteltével
tapintásálló	2 óra elteltével
szállítható	12 óra elteltével
csiszolható	4 óra elteltével

Elősegített száradás

Pihenőidő szobahőmérsékleten	15 perc
Forró levegős szárítás 35°C-on	2 óra
Lehűlés szobahőmérsékleten	15 perc

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvétőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől eltérő, bármilyen eltérés átvétőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvétőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmazását a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról.

Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkor érvényes termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvétő felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvétői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvétők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-07-20 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1