

Aqualit A-T280-10



Produktbeskrivelse	
Beskrivelse	Tokomponent, vandfortyndbar, lysægte PUR-klarlak på acrylatbasis for højeste mekaniske og kemiske krav.

Anvendelsesområde	
Beskrivelse	Næsten alle træmøbler til indendørs brug. Især til overflader, som er udsat for en høj mekanisk og kemisk belastning. Brug som farveløs flerlagslak eller i farvet lakopbygning med AqualitColor.

Produktdata	
Produktkode	A-T280-10
Pakningsstørrelse	5l 20 l
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.	40 ± 2
Holdbarhed - original bøtte lukket	min. 1 år
VOC-direktiv EU-grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010)	Dette produkt indeholder maks. 74 g/l VOC.

Glansgrader		
Produktnummer	Glanstrin	DIN 67530 60° vinkel
A-T280-10	mat	10 ± 2

Forbehandling Underlag	
Rå træflader	Luk porer med flere gange påføring med Aqualit A-IS180 eller A-T280-10
Pigmenteret top coat overflader AqualitColor	lakeres efter 6 timer til maks. 24 timer uden mellemslibning.

Forarbejdning	
	Rystes eller omrøres godt!
	Bland og påfør produktet som anført under "Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer".

Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer	
Hærdning	20% HWA 6000
Fortynding	TWA 9000-F eller ledningsvand
Forarbejdningstid	op til 4 timer

Påføring			
Sprøjtetryk (bar)	1.5 - 2.0	60-90	
Dysetørrelse (mm)	1.8-2.0	0.25-0.28	
Fortyndertilsætning (%)	20	10-20	20
Forarbejdningviskositet DIN 4 mm (sek.)	40	40-50	40
Påføringsmængde pr. applikation (g/m ²)	100-140	100-140	80-120
Rækkeevne pr. påføring (m ² /l)	5 - 7	5 - 7	8 - 12

Tørretid @ 20°C	
støvtør	fra 30 minutter
berøringstør	fra 1 time
kan slibes	fra 4 timer
transportegnet	fra 12 timer

Prøvningsstandarder	
	DIN 68861/1B Kemisk belastning på møbeloverflader
	EN 71-3 migration af opløselige tungmetaller
	DIN 53160 Del 1 og 2 Sved- og spytægthed
	Almindeligt certifikat fra byggemyndighederne om svær brændbarhed i henhold til DIN 4102/B1 på svært brændbare, B1 certificerede træspånplader, herunder også finér.
	Krav til køkkenmøbeloverflader iht. DIN 68930 med hensyn til bestandigheden over for skiftende klimatiske forhold.

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings- og anvendelsesvejledninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2022-07-04 / 7

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919