

Aqualit A-T260-10



Toote kirjeldus

Kirjeldus	Veega lahjendatav akrülaadibaasil valguskindel läbipaistev lakk. Valikuliselt kasutatav kas 1K või 2K-tootena suure koormusega pindade jaoks.
-----------	---

Kasutusala

Kirjeldus	Peaaegu kõikide puitude ja puitmaterjalide jaoks siseruumides. Kasutamine värvitu mitmekihilise lakina või katmisel värviga AqualitColor.
-----------	---

Toote andmed

Toote kood	A-T260-10
Mahuti suurus	5l 20 l
Tarneviskoossus DIN 4 mm (sek)	40 ± 2
Säilivusaeg - suletud originaalmahuti	vähemalt 1 aasta
LOÜ-direktiiv EU piirväärtus selle toote jaoks (kat A/e): 130 g/l (2010)	Kõvastumata sisaldab see toode maks. 72 g/l LOÜ. Kõvastunult sisaldab see toode maks. 86 g/l LOÜ.

Läikeaste

Toote number	Läikeaste	DIN 67530 60° nurk
A-T260-10	matt	10 ± 2

Aluspindade eeltöötlus

	Töötlemata puitpinnad Puidu astmeline lihvimine Eemaldage hoolikalt lihvetolm Suurepooriliste puitude puhastamine harjamise teel	P120, P150, P180
	Peitsitud puitpinnad	enne peitsimist lihvida
	suletud pooridega kattekihid	Sulgege poorid Aqualit A-IS180 või A-T260-__ mitmekordsel pealekandmisel.
	Eksootilised / komponendirikkad puidud Puidud või MDF-plaadid niisketes ruumides	Isoleerimine Aqualit A-IS180-ga.
	AqualitColor värvitud pealispinnad	lakkige ilma vahelihvimiseta 6 tunni kuni maks. 24 tunni möödumisel

Töötlemine

	Segage põhjalikult!
	Segage ja kasutage toodet nii nagu on kirjeldatud alalõigus "Kõvendi Vedeldi Lisandid".

Kõvendi Vedeldi Lisandid

	Kõvastumine valikuliselt	10% HWA 6000
	Lahjendamine	TWA 9000-F või kraanivesi
	Töötlemisaeg 20°C, 65% relatiivne õhuniiskus	kuni 4 tundi (2K- töötlemisel)

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusused baseeruvad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitoetlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtedelt. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2022-07-12 / 12

Aqualit

Aplikatsioon		
		
Pihustusrõhk (baari)	1.5 - 2.0	110-130
Düüsi läbimõõt (mm)	1.8-2.0	0.25-0.28
Vedeldi lisamine (%)	0-10	0-10
Töötlemisviskoossus DIN 4 mm (sek)	40	40
Ühekordselt pealekantav kogus (g/m ²)	100-140	100-140
Kattevõime ühe töötükli kohta (m ² /l)	5 -7	5 -7

Kuivamisaeg @ 20°C	
tolmukuiv	alates 40 minutist
puutekuiv	alates 1 tunnist
lihvitav	alates 4 tunnist
transporditav	alates 12 tunnist

Erilised juhised
Ärge töödelge ja laske polüesterlakkidel kuivada temperatuuril alla 15°C.
PU-lakkide pealekandmine on ühe tööpäeva jooksul võimalik ilma vahelihvimiseta. Laitmatu nakkumise saavutamiseks on selle aja möödumisel vahetult enne edasist töötlemist vajalik vahelihvimine.
Ärge ladustage PU-kõvendit kauem kui 1 aasta suletud originaalmahutis jahedas ja kuivas kohas.
PU-kõvendite käitlemisel pidage kinni etiketil toodud ohutusjuhistest.
Toode on peroksiidi suhtes vastupidav ning tänu sellele võib toodet kasutada ka puitmööbli valgendatud pindadel.

Katsestandardid	
	1K - kasutamine: DIN 68861/1C Keemilised mõjutegurid mööbli pealispindade puhul 2K - kasutamine: DIN 68861/1B Keemilised mõjutegurid mööbli pealispindade puhul
	EN 71-3 Lahustuvate raskmetallide migratsioon
	DIN 53160 osa 1 ja 2 Sülje- ja higikindlus
	Üldine ehitusjärelvalve katsetunnistus madala tuleohtlikkuse kohta DIN 4102/B1 järgi raskestisüttivatel B1 testitud puitlaastplaatidel, sealhulgas ka spoonitud plaatidel.
	Nõue mööblipindadele nende temperatuurimuutustele vastupidavuse osas
	CE-vastavusmärgis Laste mänguasjade jaoks on võimalik CE-kasutusluba EN 71-9 alusel.
	Tox Control - vähese emissiooniga värvitud pealispindade märgis

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusused baseeruvad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehthelt. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2022-07-12 / 12

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksamaa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919