

## PolydurColor PC-P390



### Gaminio aprašymas

|              |                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apibūdinimas | Greitai džiuantis, baltas pigmentuotas gruntas poliesterio pagrindu, kurio sudėtyje yra tirpiklio, pasižymintis labai didele gruntavimo geba. Šio gaminio sudėtyje nėra stirolio. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Taikymo sritis

|              |                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apibūdinimas | Beveik visų tipų vidaus mediniai baldai. Visos plačiai naudojamos medienos ir medienos medžiagų gruntavimui. |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Gaminio duomenys

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Prekės kodas                               | PC-P390         |
| Talpyklos dydis                            | 20 kg           |
| Pradinė klampa DIN 6 mm, sek.              | 23 ± 2          |
| Kietosios dalelės %, bazė                  | 70 ± 1          |
| Specialus svoris kg/l, esant 20 °C         | 1.35 ± 1%       |
| Galiojimo trukmė – uždaryta originali tara | maž. 6 mėnesiai |

### Pagrindo paruošimas

|  |                                                                                   |                                                                        |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | Žaliavinės medienos paviršiai                                                     | P120, P150, P180                                                       |
|  | Egzotiška / turinti daug ekstraktų mediena<br>Mediena arba MDF drėgnose patalpose | Iš anksto izoliuoti naudojant „Quantum Q-IS160“ arba „Solido S-IS130“. |

### Paruošimas

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Gerai išmaišyti!                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Dėmesio: maišant būtinai reikia laikytis eilės tvarkos. Pirmiausia į laką pridėti greitiklio ir skiediklio, tada maišyti tol, kol susidarys homogeniškas mišinys. Paskutiniu metu į mišinį gerai įmaišomas katalizatorius. Nuo šio žingsnio medžiaga yra suaktyvinta ir ją galima užnešti. |

### Kietiklio ir skiediklio priedai

|  |                                                                  |                                                                     |
|--|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | Gyvybingumas 20°C, 65% santykinė drėgmė pridėdant 10% TUP 9500-F | iki 2 valandų                                                       |
|  | Greitiklis                                                       | 2% AUP 6571 (781.36) pagal svorį<br>3% AUP 6571 (781.36) pagal tūrį |
|  | Skiediklis                                                       | TUP 9500-F (992.31) greitai džiuantis                               |
|  | Katalizatorius                                                   | 2% HUP 6510 pagal svorį<br>3% HUP 6510 pagal tūrį                   |

### Užnešimo metodas

|                                                                                  |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                  |         |
| Purškimo slėgis (bar)                                                            | 1.5-3.0 |
| Purkštuko dydis (mm)                                                             | 2.5-3.0 |
| Skiediklio kiekis (%)                                                            | 10-20   |
| Darbinė klampa DIN 6mm (sek.)                                                    | 16-30   |
| Užnešamas kiekis (g/m2)                                                          | 150-250 |
| Padengiamas plotas (m2/l)                                                        | 3-5     |
| Didžiausias lako sluoksnių skaičius, naudojant šį gaminį                         | 3       |
| Laukimo trukmė prieš užnešimą iš naujo be tarpinio šlifavimo (valandų)           | 1       |
| Ilgiausia laukimo trukmė prieš užnešimą iš naujo be tarpinio šlifavimo (valandų) | 3       |

### Tempo di essiccazione @ 20°C

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| sausas nuo dulkių              | nuo 60 minučių |
| sausas paliesti                | nuo 90 minučių |
| slifuojamas                    | nuo 12 valandų |
| Garavimo laikas pagal užsakymą | 20 minučių     |

AkzoNobel Wood Coatings gaminiai skirti tik profesionalams ir gamybos įmonėms, turinčioms bazinių žinių apie cheminius / techninius gaminius, skirtus paviršiaus apdailai, bei jų naudojimą. Atmintinėse pateikiami apdorojimo nurodymai, paremti gaminių savybėmis, turi būti laikomi neįpareigojančiomis ir neužtikrinančiomis rekomendacijomis. Šios rekomendacijos paremtos mūsų patirtimi ir bandymais, jos skirtos padėti mūsų pirkėjams palengvinant jiems darbą. Mūsų pirkėjai yra atsakingi už bet kokią galimą nukrypimą nuo idealių darbo sąlygų, tai gali paveikti darbo rezultatą (galutinį). Tačiau šios rekomendacijos neatleidžia pirkėjo nuo pareigos tikrinti gaminius ir jų tinkamumą apdorojamam paviršiui, pageidautina, atliekant bandomąjį apdorojimą. Jei kiltų kokių nors abejonių dėl įsigytų gaminių naudojimo ar apdorojimo, mūsų medžiagų konsultantai bei naudojimo ir laboratorijų specialistai pakonsultuos remdamiesi savo turimomis žiniomis. Savaimė suprantama, AkzoNobel garantuoja nepriklausomą savo gaminių kokybę pagal konkrečias gaminio specifikacijas, tačiau atsakomybė už patiekto gaminio pritaikymą tenka išskirtinai pirkėjui. Jei mes aiškiai, raštu, nepamirtinome gaminio specialių savybių ir jo tinkamumo sutartyje numatytam naudojimui tikslui, mūsų turimomis žiniomis paremtos konsultacijos ar instrukcijos techniniais klausimais yra neįpareigojantys ir nieko neužtikrinantys. AkzoNobel prisiima atsakomybę už savo gaminių pritaikymą, kurį atlieka pirkėjas pagal bendrąsias pardavimo ir pristatymo sąlygas, su kuriomis buvo supažindintas pirkėjas. Šiuo metu galiojančią techninę atmintinę galima rasti mūsų interneto svetainėje. Pasirodžius naujam dokumento leidimui, ankstesnės techninės atmintinės nebegalioja. Redakcija: 2021-08-20 / 6

#### EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vokietija ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919

## PolydurColor

| Forsuotas džiovinimas                      |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Ramybės laikotarpis kambario temperatūroje | 20 minučių |
| Džiovinimas karštu oru esant 40 °C         | 30 minučių |
| Džiovinimas karštu oru esant 60 °C         | 30 minučių |

AkzoNobel Wood Coatings gaminiai skirti tik profesionalams ir gamybos įmonėms, turinčioms bazinių žinių apie cheminius / techninius gaminius, skirtus paviršiaus apdailai, bei jų naudojimą. Atmintinėse pateikiami apdorojimo nurodymai, paremti gaminių savybėmis, turi būti laikomi neįpareigojančiomis ir neužtikrinančiomis rekomendacijomis. Šios rekomendacijos paremtos mūsų patirtimi ir bandymais, jos skirtos padėti mūsų pirkėjams palengvinant jiems darbą. Mūsų pirkėjai yra atsakingi už bet kokią galimą nukrypimą nuo idealių darbo sąlygų, tai gali paveikti darbo rezultatą (galutinį). Tačiau šios rekomendacijos neatleidžia pirkėjo nuo pareigos tikrinti gaminius ir jų tinkamumą apdorojamam paviršiui, pageidautina, atliekant bandomąjį apdorojimą. Jei kiltų kokių nors abejonių dėl įsigytų gaminių naudojimo ar apdorojimo, mūsų medžiagų konsultantai bei naudojimo ir laboratorijų specialistai pakonsultuos remdamiesi savo turimomis žiniomis. Savaiame suprantama, AkzoNobel garantuoja nepriekaištingą savo gaminių kokybę pagal konkrečias gaminio specifikacijas, tačiau atsakomybė už patiekto gaminio pritaikymą tenka išskirtinai pirkėjui. Jei mes aiškiai, raštu, nepatvirtiname gaminio specialių savybių ir jo tinkamumo sutartyje numatytam naudojimui tikslui, mūsų turimomis žiniomis paremtos konsultacijos ar instrukcijos techniniais klausimais yra neįpareigojantys ir nieko neužtikrinantys. AkzoNobel prisiima atsakomybę už savo gaminių pritaikymą, kurį atlieka pirkėjas pagal bendrąsias pardavimo ir pristatymo sąlygas, su kuriomis buvo supažindintas pirkėjas. Šiuo metu galiojančią techninę atmintinę galima rasti mūsų interneto svetainėje. Pasirodžius naujam dokumento leidimui, ankstesnės techninės atmintinės nebegalioja. Redakcija: 2021-08-20 / 6

**EMEA HQ**  
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vokietija ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919