

Aqualit A-IS180



Gaminio aprašymas

Apibūdinimas	Vandeniu skiedžiamas, negeltonuojantis 2 komponentų poliuretano skaidrus ir izoliuojantis skaidrus gruntas su dideliu sausos likučio kiekiu akrilato pagrindu.
--------------	--

Taikymo sritis

Apibūdinimas	Beveik visų tipų vidaus mediniai baldai. Optimaliai pritaikyta uždarytų porų paruošimui.
--------------	--

Gaminio duomenys

Prekės kodas	A-IS180
Talpyklos dydis	5l
Pradinė klampa DIN 4 mm, sek.	40 ± 2
Galiojimo trukmė – uždaryta originali tara	maž. 1 metai
LOJ direktyva Šio gaminio ES ribinė vertė (A/e kat.): 130 g/l (2010)	Šis gaminys turi maks. 74 g/l LOJ.

Pagrindo paruošimas

	Žaliavinės medienos paviršiai Egzotiška / turinti daug ekstraktų mediena Mediena arba MDF drėgnose patalpose	P120, P150, P180
	Beicuotos medienos paviršiai	prieš beicuojant šlifuoti

Paruošimas

	Gerai išmaišyti!
	Gaminį maišyti ir užnešti, kaip nurodyta „Kietiklio ir skiediklio priedai“.

Kietiklio ir skiediklio priedai

	Kietėjimas	20% HWA 6000
	Skiedimas	TWA 9000-F arba vandentiekio vandeniu
	Gyvybingumas 20°C, 65% santykinė drėgmė	iki 4 valandų

Užnešimo metodas

Purškimo slėgis (bar)	1.5 - 2.0	60-90
Purkštuko dydis (mm)	1.8-2.0	0.25-0.33
Skiediklio kiekis (%)	20	10-20
Darbinė klampa DIN 4mm (sek.)	40	40-50
Užnešamas kiekis (g/m ²)	100-140	100-140
Padengiamas plotas (m ² /l)	5 - 7	5 - 7

Tempo di essiccazione @ 20°C

sausas nuo dulkių	nuo 30 minučių
sausas paliesti	nuo 1 valandos
slifuojamas	iki 4 valandų

Tyrimų standartai

	Reikalavimai, taikomi virtuvės baldų paviršiui pagal DIN 68930, atsižvelgiant į atsparumą temperatūros kaitai.
--	--

AkzoNobel Wood Coatings gaminiai skirti tik profesionalams ir gamybos įmonėms, turinčioms bazinių žinių apie cheminius / techninius gaminius, skirtus paviršiaus apdailai, bei jų naudojimą. Atmintinėse pateikiami apdorojimo nurodymai, paremti gaminių savybėmis, turi būti laikomi neįpareigojančiomis ir neužtikrinančiomis rekomendacijomis. Šios rekomendacijos paremtos mūsų patirtimi ir bandymais, jos skirtos padėti mūsų pirkėjams palengvinant jiems darbą. Mūsų pirkėjai yra atsakingi už bet kokią galimą nukrypimą nuo idealių darbo sąlygų, tai gali paveikti darbo rezultatą (galutinį). Tačiau šios rekomendacijos neatleidžia pirkėjo nuo pareigos tikrinti gaminius ir jų tinkamumą apdorojamam paviršiui, pageidautina, atliekant bandomąjį apdorojimą. Jei kiltų kokių nors abejonių dėl įsigytų gaminių naudojimo ar apdorojimo, mūsų medžiagų konsultantai bei naudojimo ir laboratorijų specialistai pakonsultuos remdamiesi savo turimomis žiniomis. Savaimė suprantama, AkzoNobel garantuoja nepriekaištingą savo gaminių kokybę pagal konkrečias gaminio specifikacijas, tačiau atsakomybė už patiekto gaminio pritaikymą tenka išskirtinai pirkėjui. Jei mes aiškiai, raštu, nepatvirtiname gaminio specialių savybių ir jo tinkamumo sutartyje numatytam naudojimui tikslui, mūsų turimomis žiniomis paremtos konsultacijos ar instrukcijos techniniais klausimais yra neįpareigojantys ir nieko neužtikrinantys. AkzoNobel prisiima atsakomybę už savo gaminių pritaikymą, kurį atlieka pirkėjas pagal bendrąsias pardavimo ir pristatymo sąlygas, su kuriomis buvo supažindintas pirkėjas. Šiuo metu galiojančią techninę atmintinę galima rasti mūsų interneto svetainėje. Pasirodžius naujam dokumento leidimui, ankstesnės techninės atmintinės nebegalioja. Redakcija: 2021-07-16 / 21

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vokietija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919