

Aqualit A-PJF100



Productomschrijving

Omschrijving	Waterverdunbare 1K voegenkitoplossing op acrylaatbasis voor het vullen van kleine schuren en voegen op onbehandelde houtenvloeren voorafgaande aan het verzegelen met lak. Verhindert het wegzakken van de lak en reduceert hierdoor de kantenverlijming.
--------------	---

Toepassingsgebied

Omschrijving	Verzamelde houten vloeren van alle houtsoorten, massief of met schuurbare gebruikslaag.
--------------	---

Productgegevens

Productcode	A-PJF100
Containergrootte	5l 1l
Afleverviscositeit DIN 4mm	20 ± 2
Houdbaarheid – Afgesloten originele verpakking	minstens 1 jaar

Voorbehandeling Ondergronden

	Nieuwe onbehandelde vloeren: Afhankelijk van houtsoort en manier van leggen eerst een basis schuurbewerking uitvoeren. Vloeren grondig afzuigen.	P80 tot max. P120
	Renoveren van reeds afgewerkte vloeren. Eerst een basis schuurbewerking uitvoeren en oude laklaag volledig verwijderen. Vloeren grondig afzuigen.	P80 tot max. P120

Verwerking

	Grondig schudden of oproeren!
	Middelschuurbewerking uitvoeren en het ontstane houtstof in een schoon blik verzamelen. Met Aqualit A-PJF100 en het houtmeel in de mengverhouding 2:1 tot 5:1 (afhankelijk van de houtsoort) een plamuurbaar mengsel maken. Gedurende de verwerking kan Aqualit A-PJF100 voor het verdunnen worden toegevoegd. Vloeren met roestvrij plamuurmes met het gemaakte mengsel gelijkmatig plamuren en alle kleine scheuren en voegen vullen. Product gelijkmatig plamuren en geen overschot op de vloer achterlaten. Mochten bij het verwerken scheuren en voegen door wegzakken zichtbaar worden, dan kan het mengsel opnieuw na geplamuurd worden.

Droogtijd @ 20°C

schuurbaar	vanaf 45 min.
------------	---------------

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie. Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-07-16 / 8