

Aqualit A-PS130



Produktbeskrivelse

Beskrivelse	Vannfortynnbar 1K parkettgrunning på akrylatbasis. Produktet brukes for forberedelse av parkettgulv for senere påføring av Aqualit A-PT260-__ eller A-PT230-___. Produktet reduserer sideliming av parkettgulvet og anbefales derfor sterkt som grunning.
-------------	---

Bruksområde

Beskrivelse	Produktet er egnet for alle vanlige typer parkett og kork.
-------------	--

Produktdata

Produktkode	A-PS130
Pakking størrelse	5l 1l
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sekunder	20 ± 2
Holdbarhet - originalbeholder lukket	minst 1 år
VOC-direktiv EU-grenseverdi for dette produktet (kat. A/i): 140 g/l (2010)	Dette produktet inneholder maks. 90 g/l VOC.

Forbehandling underlag

	Foreta trinnvis sliping av tregulvets overflate alt etter tresort og leggemåte.	P80 til maks. P120
	Eksotiske/innholdsstoffrike tresorter	Isoler med Aqualit A-IS180.

Bearbeiding

	Rør grundig om!
	Bland og påfør produktet som beskrevet under "Herdere tynnere tilsetninger". Bruk en lakkroll spesielt for parkett. Produktet fylles i et rullebrett/kar, det skal aldri helles direkte på gulvet.

Herdere tynnere tilsetninger

	Fortynning	ikke nødvendig ved behov Ledningsvann
--	------------	---------------------------------------

Påføring

Bearbeidingsviskositet DIN 4 mm (sekunder)	20
Påføringsmengde per påføring (g/m2)	70-125
Dekkevne (m2/l)	8-15

Tørketid @ 20°C

støvtørr	etter 40 minutter
berøringstørr	etter 90 minutter
slipbar	etter 4 timer

Prøvingsstandarder

	Generelt testsertifikat fra byggetilsyn som dokumenterer brannmotstanden iht. DIN 4102/B1 på tungtantenelike B1-sertifiserte sponplater, også finerte.
	Byggprodukter som samsvarer med de tekniske reglene fra DIBT. For bruk med byggprodukter som parkett, trapper osv. kan CE-merking forespørres. AgBB-godkjenning for bruk på parkett- og tregulv i henhold til DIN EN 14342.
	Tox Control - merket for utslippsfattige lakker

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings fremstilles utelukkende for profesjonelle og industrielle brukere, som har grunnleggende kunnskap i håndtering og bruk av kjemiske/tekniske produkter til overflatebehandling. Bearbeidingsanvisningene i databladene vedrørende produktene og deres kvaliteter er å anse som uforpliktende anbefalinger og utgjør ikke noen form for garanti. Disse anbefalingene er basert på erfaringer og forsøksserier og skal lette og understøtte arbeidet til kundene våre. Ethvert avvik fra de optimale arbeidsbetingelsene inngår i kundens ansvarsområde og kan ha en innvirkning på anvendelsens (slutt-)resultat. Kunden fritas imidlertid ikke fra plikten til å kontrollere produktet og dets egnethet for overflaten som skal behandles, fortrinnsvis ved en prøvebehandling. Hvis du er i tvil med hensyn til hvordan du skal håndtere eller bruke produktet du har kjøpt, hjelper våre materialrådgivere samt anvendelses- og laboratorieteknikkere deg gjerne etter beste vitende.

AkzoNobel garanterer selvfølgelig for en feilfri produktkvalitet i henhold til de aktuelle produktspesifikasjonene. Ansvar for bruken av de leverte produktene ligger imidlertid utelukkende hos kunden. Såfremt vi ikke uttrykkelig og skriftlig har gitt forsikringer om spesifikke egenskaper og egnethet for produktene til et kontraktsmessig bestemt bruksformål, er en bruksteknisk rådgivning eller opplysning i alle tilfeller uforpliktende og utgjør ikke noen form for garanti, selv om den er gitt etter beste vitende. AkzoNobel er ansvarlig for anvendelsen av produktene ved kundene i henhold til de generelle salgs- og leveringsbetingelsene som kunden herved gjøres oppmerksom på. Det aktuelle tekniske databladet finner du på våre nettsider. Når det kommer et nytt opplag, opphører gyldigheten til de tidligere tekniske databladene. Status: 2021-07-19 / 8

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1