

Aqualit A-PS130



Productomschrijving

Omschrijving	Waterverdunbare 1K parketgrond op acrylaatbasis. Het product is bedoeld voor de voorbereiding van de parketvloer voorafgaande aan het lakken met Aqualit A-PT260-__ of A-PT230-__. Het product verminderd de kantenverlijming van de parketvloeren en wordt daarom dringend voor de grondering aanbevolen.
--------------	--

Toepassingsgebied

Omschrijving	Het product is geschikt voor alle gangbare houtparketsoorten en kurk.
--------------	---

Productgegevens

Productcode	A-PS130
Containergrootte	5l 1l
Afleverviscositeit DIN 4mm	20 ± 2
Houdbaarheid – Afgesloten originele verpakking	minstens 1 jaar
VOS-richtlijn EU grenswaarde voor dit product (cat. A/i): 140 g/l (2010)	Dit product bevat max. 90 g/l VOS.

Voorbehandeling Ondergronden

	Ruwe vloeroppervlakken afhankelijk van de hout- en manier van leggen trapsgewijze houtschuurbewerking uitvoeren.	P80 tot max. P120
	Exotische / inhoudstofdrijke houtsoorten	Isoleren met Aqualit A-IS180.

Verwerking

	Temeljito pomiješati!
	Product zoals onder „Verharder Verdunner Toevoegingen“ beschreven mengen en aanbrengen. Gebruikt een speciale parket roller. Het product in een verfblik gieten en nooit direct op de vloer gieten.

Verharder Verdunner Toevoegingen

	Verdunning	niet noodzakelijk indien nodig leidingwater
--	------------	---

Applicatie

Verwerkingsviscositeit DIN 4 mm (sec.)	20
Opbrenghoeveelheid per laag (g/m ²)	70-125
Opbrengst per arbeidsgang (m ² /l)	8-15

Droogtijd @ 20°C

stofdroog	vanaf 40 min.
grijpdroog	vanaf 90 minuten
schuurbaar	vanaf 4 uur

Testnormen

	Algemeen bouw- en woningtoezicht controlecertificaat betreffende de moeilijk ontvlambaarheid volgens DIN 4102/B1 op moeilijk ontvlambare, B1 geteste houtspaanklaar, ook gefineerd.
	Bouwproducten die overeenstemmen met de technische regels van het DIBT. Voor bouwcomponenten zoals parket, trappen etc. kan een CE-keur worden aangevraagd. AgBB toelating voor het gebruik op parket- en houtenvloeren volgens DIN EN 14342.
	Tox Control - Het keurmerk voor emissiearme laksystemen

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar best weten informatie. Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheiden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-07-19 / 8