

Aqualit A-PT230-20



Gaminio aprašymas

Apibūdinimas	Vandeniu skiedžiamas 1 komponento parketo lakas akrilato pagrindu, bespalvis, atlaikantis didelę mechaninę apkrovą.
--------------	---

Taikymo sritis

Apibūdinimas	Gaminys pritaikytas visoms plačiai vartojamoms medienos parketų rūšims ir kamštinei dangai. Taip pat tinka grindims ir laiptams renovuoti.
--------------	--

Gaminio duomenys

Prekės kodas	A-PT230-20
Talpyklos dydis	5l 1l
Pradinė klampa DIN 4 mm, sek.	20 ± 2
Galiojimo trukmė – uždaryta originali tara	maž. 1 metai
LOJ direktyva Šio gaminio ES ribinė vertė (A/i kat.): 140 g/l (2010)	Šis gaminys turi maks. 90 g/l LOJ.

Blizgumo laipsniai

Gaminio numeris	Blizgumo lygis	DIN 67530 60° kampas
A-PT230-20	pusiau blizgus	20 ± 2

Pagrindo paruošimas

	Aqualit parketo gruntas A-PS130 paruošti ir šlifuoti pagal techninių duomenų lapą.	P120, P150
--	--	---------------

Paruošimas

	Gera išmaišyti!
	Gaminį maišyti ir užnešti, kaip nurodyta „Kietiklio ir skiediklio priedai“. Naudokite specialų parketui skirtą ritinėlį. Gaminį reikia įdėti į dažymo vonelę, niekada neberkite tiesiai ant grindų.

Kietiklio ir skiediklio priedai

	Skiedimas	nereikalinga pagal poreikį Vandentiekio vanduo
--	-----------	--

Užnešimo metodas

Darbinė klampa DIN 4mm (sek.)	20
Užnešamas kiekis (g/m ²)	70-125
Padengiamas plotas (m ² /l)	8-15

Tempo di essiccazione @ 20°C

sausas nuo dulkių	nuo 40 minučių
sausas paliesti	nuo 90 minučių
slifuojamas	iki 4 valandų
galima vaikščioti	nuo 12 valandų
Baldų pastatymas	nuo 24 valandų
Kloti kilimus	nuo 7 dienų
Pirmasis drėgnas valymas	nuo 1 mėnesio

Tyrimų standartai

	Proprietà antiscivolo secondo BGR 181 e DIN 51130 quando viene aggiunto il 3 % di Structure Powder fine STP-F.
	Atsparumas dilimui pagal DIN 68861, 2 dalį

AkzoNobel Wood Coatings gaminiai skirti tik profesionalams ir gamybos įmonėms, turinčioms bazinių žinių apie cheminius / techninius gaminius, skirtus paviršiaus apdailai, bei jų naudojimą. Atmintinėse pateikiami apdorojimo nurodymai, paremti gaminių savybėmis, turi būti laikomi neįpareigojančiomis ir neužtikrinančiomis rekomendacijomis. Šios rekomendacijos paremtos mūsų patirtimi ir bandymais, jos skirtos padėti mūsų pirkėjams palengvinant jiems darbą. Mūsų pirkėjai yra atsakingi už bet kokią galimą nukrypimą nuo idealių darbo sąlygų, tai gali paveikti darbo rezultatą (galutinį). Tačiau šios rekomendacijos neatleidžia pirkėjo nuo pareigos tikrinti gaminius ir jų tinkamumą apdorojamam paviršiui, pageidautina, atliekant bandomąjį apdorojimą. Jei kiltų kokių nors abejonių dėl įsigytų gaminių naudojimo ar apdorojimo, mūsų medžiagų konsultantai bei naudojimo ir laboratorijų specialistai pakonsultuos remdamiesi savo turimomis žiniomis. Savaimė suprantama, AkzoNobel garantuoja nepriklausomą savo gaminių kokybę pagal konkrečias gaminių specifikacijas, tačiau atsakomybė už patiekto gaminio pritaikymą tenka išskirtinai pirkėjui. Jei mes aiškiai, raštu, nepatvirtiname gaminio specialiu savybių ir jo tinkamumo sutartyje numatytam naudojimui tikslui, mūsų turimomis žiniomis paremtos konsultacijos ar instrukcijos techniniais klausimais yra neįpareigojantys ir nieko neužtikrinantys. AkzoNobel prisiima atsakomybę už savo gaminių pritaikymą, kurį atlieka pirkėjas pagal bendrąsias pardavimo ir pristatymo sąlygas, su kuriomis buvo supažindintas pirkėjas. Šiuo metu galiojančią techninę atmintinę galima rasti mūsų interneto svetainėje. Pasirodžius naujam dokumento leidimui, ankstesnės techninės atmintinės nebegalioja. Redakcija: 2022-04-26 / 6

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vokietija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919