

Aqualit

(ICLA 203.02.05)

A-PT240-05



Produkta apraksts

Apraksts Ar ūdeni atšķaidāma divkomponentu poliuretāna parketa laka uz akrilāta bāzes, bezkrāsaina, piemērota ļoti lielai mehāniskajai slodzei.

Pielietojums

Apraksts Produkts ir piemērots visiem biežāk izmantotajiem koka parketa veidiem un korķkokam. Maksimālam mehāniskam noslogojumam dzīvojamajā un saimnieciskās darbības zonā. Piemērota arī koka grīdu un kāpņu renovācijai.

Produkta dati

Produkta kods	A-PT240-05
Bundžas izmērs	10 l
Piegādes viskozitāte DIN 4 mm sekundē.	140 ± 10
Glabāšanas termiņš - aizvērtā oriģinālā tvertnē	min. 1 gads
GOS direktīva ES robežvērtība šim produktam (kat. A/i): 140 g/l (2010)	Šis produkts satur maks. 120 g/l GOS.

Spīduma pakāpes

Produkta numurs	Spīduma pakāpe	DIN 67530 60° leņķis
A-PT240-05	dziļi matēts/-a	5 ± 2

Pamatvirsmu priekšapstrāde

	Neapstrādātām koka grīdām veikt pakāpenisku koka slīpēšanu atkarībā no koksnes un iekļāšanas veida. Izstrādājumu var izmantot arī kā pašgruntējošu laku gruntēšanai. Iespējama arī iepriekšēja gruntēšana ar izstrādājumu Aqualit A-PS130.	P80 līdz maks. P120
	Ekstotiskas koku sugas / ekstraktvielas izdalošas koksnes	Izolēšana ar Aqualit A-IS180.

Apstrāde

	Rūpīgi samaisīt!
	Produktu samaisīt un uzklāt, kā aprakstīts sadaļā "Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas". Izmantojiet speciālu uzklāšanas rullīti parketam. Produktu ieliet krāsu vannā un nekad neliet tieši uz grīdas.

Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas

	Cietināšana	10% HWA 6001 (303.01)
	Atšķaidīšana	krāna ūdens
	Dzīvotspēja (pēc samaisīšanas)	līdz 2 stundām

Uzklāšana

Izsmidzināšanas spiediens (bar)	1.5 - 2.0	60-90	
Dīzes izmērs (mm)	1.8-2.0	0.25-0.28	
Pievienojamais atšķaidītāja daudzums (%)	5-10	5-10	5-10
Darba viskozitāte DIN 4 mm (sek.)	50-85	50-85	50-85
Patēriņš uz vienu klājumu (g/m2)	90-120	90-120	90-120
Patēriņš uz vienu klājumu (m2/l)	6-8	6-8	8-11

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikvienu iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārziņā un var ietekmēt pielietojšanas (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs jums nepieciešamo informāciju. Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifiskāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai un vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam ligumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2021-07-19 / 7

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vācija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

Aqualit

(ICLA 203.02.05)

Žūšanas ilgums @ 20°C	
putekļu neuzņēmīgs/-a	no 40 minūtēm
pieskāriensauss	no 2 stundām
slīpējams	no 6 stundām
var staigāt	no 12 stundām
Mēbeļu uzstādīšana	no 24 stundām
Izklāt paklājus	no 7 dienām
Pirmā mitrā tīrīšana	no 1 mēneša

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikvienu iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārziņā un var ietekmēt pielietojšanas (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs Jums nepieciešamo informāciju. Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai un vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam ligumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2021-07-19 / 7

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vācija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919