

Nature N-O740



Productomschrijving

Omschrijving 100% puur natuurlijke, oplosmiddelvrije, diepdringende en aanvurende oliën.

Toepassingsgebied

Omschrijving Vrijwel alle houtsoorten in het interieur. Bijvoorbeeld, hout- en kurkvloeren, meubels, werkbladen, houten plafonds, houtbekleding, industrieparket, trappen enz. Ook exotische en inhoudstofrijke houtsoorten kunnen zonder speciale voorbehandeling behandeld worden.

Productgegevens

Productcode	N-O740
Containergrootte	5l 750 ml
Afleverviscositeit DIN 4mm	25 ± 2
Houdbaarheid – Afgesloten originele verpakking	minstens 2 jaar

Voorbehandeling Ondergronden

	Ruwe houtoppervlakken Vloeren Meubels	P120, P150, P180 P180, P240, P320
--	---	--------------------------------------

Verwerking

	Temeljito pomiješati!
	Het product moet goed nat aangebracht worden, b.v. met kwast, rol, spons, spuitpistool, warmspuitpistool. (max. 80°C) Gedurende een inwerktijd van ca. 60 minuten moeten plaatsen, waar het olie door het hout opgezuigd is, direct nabehandeld worden om een voldoende beschermende werking te bereiken en het ontstaan van vlekken te voorkomen. Na de inwerktijd moet het overschot grondig afgenomen worden, b.v. met een rubbertrekker of wisser. Test u alstublieft vooraf, of de werktuigen bestand zijn tegen olie en niet afgeven. Aansluitend worden eventuele olieresten met een pluïsvrije katoenen doek afgeveegd. De resten kunnen ook machinaal met fijn Scotch-brite (pad) ingewerkt worden. Vloeren worden met een fijne scotch-brite pad (witte pad) 24 uur na het verwijderen van het overschot nagepolijst. Hierdoor wordt de belastbaarheid beduidend verhoogt.

Applicatie

Opbrengst per arbeidsgang (m2/l)	8-15
----------------------------------	------

Droogtijd @ 20°C

schuurbaar	vanaf 12 uur
eerste, lichte belasting	vanaf 24 uur
Volledig belastbaar, beloopbaar	vanaf 7 dagen
Inwerktijd met goede verzadiging	60 minuten

Testnormen

	DIN 68861/1C Chemische belastbaarheid van meubeloppervlakken
	EN 71-3 migratie van oplosbare zware metalen
	DIN 53160 Deel 1 en 2 Speeksel- en zweetechtheid
	Bouwproducten die overeenstemmen met de technische regels van het DIBT. Voor bouwcomponenten zoals parket, trappen etc. kan een CE-keur worden aangevraagd. AgBB toelating voor het gebruik op parket- en houtenvloeren volgens DIN EN 14342.
	Tox Control - Het keurmerk voor emissiearme laksystemen

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie. Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheiden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-08-18 / 6