

EasyfitColor

(ICLA 151.21/01)

EC-P330

Productomschrijving	
Omschrijving	Eencomponentige, oplosmiddelverdundbare witte vuller op nitrocellulose-basis.

Toepassingsgebied	
Omschrijving	Bijna alle houtenmeubels in het interieur. Geoptimaliseerd voor geslotenporige laksystemen.

Productgegevens	
Productcode	EC-P330
Containergrootte	20 kg 5 kg
Afleverviscositeit DIN 4mm	78 ± 10
Houdbaarheid – Afgesloten originele verpakking	minstens 2 jaar

Voorbehandeling Ondergronden	
Ruwe houtoppervlakken	P120, P150, P180
Exotische / inhoudstofrijke houtsoorten	Vooraf isoleren met Quantum Q-IS160 of Solido S-IS130.

Verwerking	
	Temeljito pomiješati!
	Proizvod miješati i nanositi kao što je to opisano u odjeljku „Učvršćivač, razrjeđivač, dodaci“.

Verharder Verdunner Toevoegingen	
Verdunning	TNC 9101-M (950.02) normale droging

Applicatie			
Spuitdruk (bar)	1.5 - 2.0	110-130	
Spuitopening (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28	
Toegevoegde verdunner (%)	20 - 50	20 - 50	10-20
Verwerkingsviscositeit DIN 4 mm (sec.)	14 - 20	14 - 20	20-30
Opbrenghoeveelheid per laag (g/m ²)	140 - 160	140 - 160	140 - 160
Opbrengst per arbeidsgang (m ² /l)	4 -5	4 -5	6-7

Droogtijd @ 20°C	
stofdroog	vanaf 15 minuten
grijpdroog	vanaf 50 minuten
schuurbaar	vanaf 4 uur

Geforceerde droging	
Rusttijd bij kamertemperatuur	10 minuten
Hete lucht droging bij 40°C	15 minuten
Hete lucht droging bij 60°C	15 minuten
Afkoelen bij kamertemperatuur	10 minuten

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie. Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-08-16 / 4