

Nature N-IO750



Produktbeskrivelse

Beskrivelse Ikke brennbar, dypt inntrengende, løsemiddelholdig olje.

Bruksområde

Beskrivelse Nesten alle tretyper innendørs For eksempel gulv i tre og kork, møbler, arbeidsplater, tretak, treklosse-underlag, industriparkett, trapper osv. Også tropiske tresorter og treverk med lavt innhold av trestoffer kan behandles uten annen forbehandling. Produktet egner seg som forbehandling av overflater som skal påføres farge med NatureColor NC-UO760-___. Det er også mulig å blande med dette produktet for å oppnå en transparent fargetone.

Produktdata

Produktkode	N-IO750
Pakking størrelse	5l 750 ml
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sekunder	15 ± 2
Holdbarhet - originalbeholder lukket	min. 2 år

Forbehandling underlag

	Ubehandlete treflater Gulv Møbler	P120, P150, P180 P180, P240, P320
--	---	--------------------------------------

Bearbeiding

	Rør grundig om!
	Påføring av produktet gjøres mettet, f.eks. med pensel, rulle, svamp, sprøytepipette eller varmsprøytepipette. (maks. 35°C) Med en virketid på ca. 60 minutter må steder der olje suges opp av treverket straks etterbehandles for å oppnå tilstrekkelig beskyttelse og unngå flekker. Etter virketiden må overskuddet fjernes grundig, f.eks. med en gummispatel eller nal. Vennligst kontroller først om verktøyene tåler olje og ikke farger av. Til slutt fjernes eventuelle oljerester med en løfri bomullsklut. Restene kan også innarbeides maskinelt ved hjelp av fin slipefleece (pad). Gulv etterpoleres med fin slipefleece (hvit pad) 24 timer etter fjerning av overskuddet. Dette gir vesentlig bedre slitestyrke.

Påføring

Dekkeve (m ² /l)	8-15
-----------------------------	------

Tørketid @ 20°C

slipbar	etter 12 timer
første, lette belastning	etter 24 timer
fullt belastbar, belastningsklar	etter 7 dager
Virketid ved mettet overskudd	60 minutter

Prøvingsstandarder

	DIN 68861/1C Kjemisk belastning på møbeloverflater
	EN 71-3 Migrasjon av løselige tungmetaller
	DIN 53160 del 1 og 2 motstandsdyktig overfor spytt og svette
	Byggprodukter som samsvarer med de tekniske reglene fra DIBT. For bruk med byggprodukter som parkett, trapper osv. kan CE-merking forespørres. AgBB-godkjennelse for bruk på parkett- og tregulv i henhold til DIN EN 14342.
	Tox Control - merket for utslippsfattige lakker

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings fremstilles utelukkende for profesjonelle og industrielle brukere, som har grunnleggende kunnskap i håndtering og bruk av kjemiske/tekniske produkter til overflatebehandling. Bearbeidingsanvisningene i databladene vedrørende produktene og deres kvaliteter er å anse som uforpliktende anbefalinger og utgjør ikke noen form for garanti. Disse anbefalingene er basert på erfaringer og forsøksserier og skal lette og understøtte arbeidet til kundene våre. Ethvert avvik fra de optimale arbeidsbetingelsene inngår i kundens ansvarsområde og kan ha en innvirkning på anvendelsens (slutt-)resultat. Kunden fritas imidlertid ikke fra plikten til å kontrollere produktet og dets egnethet for overflaten som skal behandles, fortrinnsvis ved en prøvebehandling. Hvis du er i tvil med hensyn til hvordan du skal håndtere eller bruke produktet du har kjøpt, hjelper våre materialrådgivere samt anvendelses- og laboratorieteknikkere deg gjerne etter beste vitende.

AkzoNobel garanterer selvfølgelig for en feilfri produktkvalitet i henhold til de aktuelle produktspesifikasjonene. Ansvar for bruken av de leverte produktene ligger imidlertid utelukkende hos kunden. Såfremt vi ikke uttrykkelig og skriftlig har gitt forsikringer om spesifikke egenskaper og egnetheter for produktene til et kontraktsmessig bestemt bruksformål, er en bruksteknisk rådgivning eller opplysning i alle tilfeller uforpliktende og utgjør ikke noen form for garanti, selv om den er gitt etter beste vitende. AkzoNobel er ansvarlig for anvendelsen av produktene ved kundene i henhold til de generelle salgs- og leveringsbetingelsene som kunden herved gjøres oppmerksom på. Det aktuelle tekniske databladet finner du på våre nettsider. Når det kommer et nytt opplag, opphører gyldigheten til de tidligere tekniske databladene. Status: 2021-08-17 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1