

AqualitColor AC-T450-30-BW01



Gaminio aprašymas

Apibūdinimas	Vandeniu skiedžiama, negeltonuojanti gerai padengianti ir gruntuojanti dažymo sistema akrilato pagrindu. Pasirinktinai taikomas kaip 1 ar 2 komponentų gaminys, atlaikantis didelę apkrovą. Spalvų maišymo sistema, skirta daugybei spalvų gauti, pagal „Sikkens“, RAL, NCS ir pan., arba pagal savo pačių modelį.
--------------	--

Taikymo sritis

Apibūdinimas	Beveik visų rūšių vidaus mediena ir medienos medžiagos. Idealiai pritaikytas paruošimui su „AqualitColor AC-IP360“.
--------------	---

Gaminio duomenys

Prekės kodas	AC-T450-30-BW01
Talpyklos dydis	20 kg 5 kg
Pradinė klampa DIN 4 mm, sek.	60-90 pagal spalvą
Galiojimo trukmė – uždaryta originali tara	maž. 1 metai
LOJ direktyva Šio gaminio ES ribinė vertė (A/e kat.): 130 g/l (2010)	Nesukietintas šis gaminys turi maks. 95 g/l LOJ. Sukietintas šis gaminys turi maks. 117 g/l LOJ.

Blizgumo laipsniai

Gaminio numeris	Blizgumo lygis	DIN 67530 60° kampas
AC-T450-30-BW01	pusiau blizgus	30 ± 5

Pagrindo paruošimas

	MDF – be drėgmės poveikio	Ruošti su „AqualitColor AC- IP360“, kol gaunamas uždaras tolygus paviršius. Galutinis pigmentuoto grunto šlifavimas naudojant P280 – P320 grūdėtumo diską.
	MDF – su drėgmės poveikio	Ruošti su „AqualitColor AC- IP360“ (sukietintu), kol gaunamas uždaras tolygus paviršius. Galutinis pigmentuoto grunto šlifavimas naudojant P280 – P320 grūdėtumo diską.

Paruošimas

	Gera išmaišyti!
	Gaminį maišyti ir užnešti, kaip nurodyta „Kietiklio ir skiediklio priedai“.

Kietiklio ir skiediklio priedai

	Kietėjimas pasirinktinai	10% HWA 6000
	Skiedimas	TWA 9000-F arba vandentiekio vandeniu
	Gyvybingumas 20°C, 65% santykinė drėgmė	iki 4 valandų (apdorojant dviem komponentais)

Užnešimo metodas

Purškimo slėgis (bar)	1.5-3.0	110-130
Purkštuko dydis (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Skiediklio kiekis (%)	5-10	0-10
Darbinė klampa DIN 4mm (sek.)	30	50
Užnešamas kiekis (g/m2)	100-120	100-120
Padengiamas plotas (m2/l)	6-7	6-7

Tempo di essiccazione @ 20°C

sausas nuo dulkių	nuo 40 minučių
sausas paliesti	nuo 1 valandos
paruoštas transportuoti	nuo 12 valandų
slifuojamas	iki 4 valandų

AkzoNobel Wood Coatings gaminiai skirti tik profesionalams ir gamybos įmonėms, turinčioms bazinių žinių apie cheminius / techninius gaminius, skirtus paviršiaus apdailai, bei jų naudojimą. Atmintinėse pateikiami apdorojimo nurodymai, paremti gaminių savybėmis, turi būti laikomi neįpareigojančiomis ir neužtikrinančiomis rekomendacijomis. Šios rekomendacijos paremtos mūsų patirtimi ir bandymais, jos skirtos padėti mūsų pirkėjams palengvinant jiems darbą. Mūsų pirkėjai yra atsakingi už bet kokią galimą nukrypimą nuo idealių darbo sąlygų, tai gali paveikti darbo rezultata (galutinį). Tačiau šios rekomendacijos neatleidžia pirkėjo nuo pareigos tikrinti gaminius ir jų tinkamumą apdorojamam paviršiui, pageidautina, atliekant bandomąjį apdorojimą. Jei kiltų kokių nors abejonių dėl įsigytų gaminių naudojimo ar apdorojimo, mūsų medžiagų konsultantai bei naudojimo ir laboratorijų specialistai pakonsultuos remdamiesi savo turimomis žiniomis. Savaimė suprantama, AkzoNobel garantuoja nepriekaištingą savo gaminių kokybę pagal konkrečias gaminio specifikacijas, tačiau atsakomybė už patiekto gaminio pritaikymą tenka išskirtinai pirkėjui. Jei mes aiškiai, raštu, nepatvirtiname gaminio specialiu savybių ir jo tinkamumo sutartyje numatytam naudojimui tikslui, mūsų turimomis žiniomis paremtos konsultacijos ar instrukcijos techniniais klausimais yra neįpareigojantys ir nieko neužtikrinantys. AkzoNobel prisima atsakomybę už savo gaminių pritaikymą, kurį atlieka pirkėjas pagal bendrąsias pardavimo ir pristatymo sąlygas, su kuriomis buvo supažindintas pirkėjas. Šiuo metu galiojančią techninę atmintinę galima rasti mūsų interneto svetainėje. Pasirodžius naujam dokumento leidimui, ankstesnės techninės atmintinės nebegalioja. Redakcija: 2021-07-23 / 5

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH • Düsseldorf Str. 96 - 100 • 40721 Hilden • Vokietija • www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919