

Polydur (ICLA 140.10) P-S120



Produktbeskrivelse

Beskrivelse	Løsemiddelholdig, hurtigtørkende, transparent forsegler på polyesterbasis med svært god fyllevne.
-------------	---

Bruksområde

Beskrivelse	Nesten alle tremøbler innendørs. Til grunning av alle vanlige tresorter og trematerialer.
-------------	---

Produktdata

Produktkode	P-S120
Pakking størrelse	20 kg
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sekunder	85 ± 5
Faststoff i % baseprodukt	99 ± 1
Tetthet i kg / l ved 20 ° C	1,0 ± 1%
Holdbarhet - originalbeholder lukket	min. 6 måneder

Forbehandling underlag

	Ubehandlede treflater	P120, P150, P180
	Eksotiske/innholdsfrie tresorter eller MDF i våtrom	Isoler på forhånd med Quantum Q-IS160 eller Solido S-IS130.

Bearbeiding

	Rør grundig om!
	OBS: Ved blandingen må rekkefølgen følges strengt. Først tilsettes lakken akselerator og fortyner, og røres så lenge at det oppnås en homogen blanding. Ved siste trinn røres katalysator grundig inn. Fra dette trinnet er materialet aktivert og kan påføres.

Herdere tynnere tilsetninger

	Bearbeidingstid 20 °C, 65 % rel. luftfuktighet ved tilsetning av 10% TUP 9500-F	til 30 minutter
	Akselerator	2% AUP 6570 (781.35)
	Tynner	TUP 9500-F (992.31) hurtig tørking
	Katalysator	2% HUP 6500 (340.56)

Påføring

Dysetrykk (bar)	1.5-3.0
Dysestørrelse (mm)	2.5-3.0
Tynnertilsetning (%)	20 - 25
Bearbeidingsviskositet DIN 6 mm (sekunder)	18-20
Påføringsmengde per påføring (g/m2)	250 - 300
Dekkeve (m2/l)	2 - 3
Maksimalt antall lakklag med dette produktet	3
Ventetid før ny påføring uten mellomsliping (timer)	1
Maksimal ventetid før ny påføring uten mellomsliping (timer)	3

Tørketid @ 20°C

støvtørr	etter 30 minutter
berøringstørr	från 3 timmar
slipbar	etter 12 timer

Forsert tørking

Hviletid ved romtemperatur	20 minutter
Varmlufttørking ved 40°C	30 minutter
Varmlufttørking ved 60°C	30 minutter
Avkjøles ved romtemperatur	20 minutter

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings fremstilles utelukkende for profesjonelle og industrielle brukere, som har grunnleggende kunnskap i håndtering og bruk av kjemiske/tekniske produkter til overflatebehandling. Bearbeidingsanvisningene i databladene vedrørende produktene og deres kvaliteter er å anse som uforpliktende anbefalinger og utgjør ikke noen form for garanti. Disse anbefalingene er basert på erfaringer og forsøksserier og skal lette og understøtte arbeidet til kundene våre. Ethvert avvik fra de optimale arbeidsbetingelsene inngår i kundens ansvarsområde og kan ha en innvirkning på anvendelsens (slutt-)resultat. Kunden fritas imidlertid ikke fra plikten til å kontrollere produktet og dets egnethet for overflaten som skal behandles, fortrinnsvis ved en prøvebehandling. Hvis du er i tvil med hensyn til hvordan du skal håndtere eller bruke produktet du har kjøpt, hjelper våre materialrådgivere samt anvendelses- og laboratorieteknikkere deg gjerne etter beste vitende.

AkzoNobel garanterer selvfølgelig for en feilfri produktkvalitet i henhold til de aktuelle produktspesifikasjonene. Ansvar for bruken av de leverte produktene ligger imidlertid utelukkende hos kunden. Såfremt vi ikke uttrykkelig og skriftlig har gitt forsikringer om spesifikke egenskaper og egnetheter for produktene til et kontraktsmessig bestemt bruksformål, er en bruksteknisk rådgivning eller opplysning i alle tilfeller uforpliktende og utgjør ikke noen form for garanti, selv om den er gitt etter beste vitende. AkzoNobel er ansvarlig for anvendelsen av produktene ved kundene i henhold til de generelle salgs- og leveringsbetingelsene som kunden herved gjøres oppmerksom på. Det aktuelle tekniske databladet finner du på våre nettsider. Når det kommer et nytt opplag, opphører gyldigheten til de tidligere tekniske databladene. Status: 2021-08-19 / 6

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1