

Quantum (ICLA 217.30.00) Q-T236



Produkta apraksts

Apraksts	Ar šķīdinātāju atšķaidāma, pret gaismas iedarbību izturīga vienkomponeņa caurspīdīga laka uz akrilāta bāzes. Produkta uzklāšanas rezultātā rodas dziļi matēta dabīgā koka virsma bez koksnes svēdrainuma izcēluma. Koksnei ir nodrošināta aizsardzība, bet tā joprojām izskatās neapstrādāta.
----------	---

Pielietojums

Apraksts	Dažāda veida koka mēbeles, kas paredzētas iekštelpām un netiek pakļautas ķīmiskai un mehāniskai slodzei. Tikai vaļēju poru lakojumam. Izmantojama kā pašgruntējoša laka. Nav piemērots virsējās kārtas uzklāšanai uz tonētajām sedzošajām krāsām.
----------	---

Produkta dati

Produkta kods	Q-T236
Bundžas izmērs	5l 20 l
Piegādes viskozitāte DIN 4 mm sekundē.	18 ± 2
Cieti daļiņu īpatsvars % bāzes lakā	6 ± 1
Specifiskais svars kg/l pie 20°C	apm. 0,88
Glabāšanas termiņš - aizvērtā oriģinālā tvertne	min. 2 gadi

Spīduma pakāpes

Produkta numurs	Spīduma pakāpe	DIN 67530 60° leņķis
Q-T236	dziļi matēts/-a	0-2

Pamatvirsmu priekšapstrāde

	Neapstrādātas koka virsmas. Pakāpeniska koka slīpēšana. Rūpīgi notīrīt slīpēšanas laikā izveidojušos putekļus. Koksnes ar lielām porām notīrīt ar suku.	P120, P150, P180
--	---	------------------------

Apstrāde

	Rūpīgi samaisīt!
	Produktu samaisīt un uzklāt, kā aprakstīts sadaļā "Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas".

Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas

	Atšķaidīšana	nav nepieciešams
--	--------------	------------------

Uzklāšana

Izsmidzināšanas spiediens (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Dīzes izmērs (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Darba viskozitāte DIN 4 mm (sek.)	16-20	16-20
Patēriņš uz vienu klājumu (g/m2)	100-120	100-120
Patēriņš uz vienu klājumu (m2/l)	8-10	8-10

Žūšanas ilgums @ 20°C

putekļu neuzņēmīgs/-a	no 20 minūtēm
pieskāriensauss	no 40 minūtēm
gatavs/-a transportēšanai	no 12 stundām
slīpējams	no 1 stundas

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikviens iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārziņā un var ietekmēt pielietojuma (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs jums nepieciešamo informāciju. Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai un vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam līgumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2021-08-24 / 4