

Easyfit (ICLA 250.52.25) E-T230-25



Productomschrijving

Omschrijving	Eencomponentige, oplosmiddelverduerbare blankelak op nitrocellulose-basis.
--------------	--

Toepassingsgebied

Omschrijving	Bijna alle houtenmeubels in het interieur.
--------------	--

Productgegevens

Productcode	E-T230-25
Containergrootte	20 l
Afleverviscositeit DIN 4mm	60 ± 10
Houdbaarheid - Afgesloten originele verpakking	minstens 2 jaar

Glansgraden

Productnummer	Glansgraad	DIN 67530 60° hoek
E-T230-25	zijdemat	25 ± 2

Voorbehandeling Ondergronden

	Ruwe houtoppervlakken Stapsgewijze schuurbewerking. Schuurstof zorgvuldig verwijderen. Grofporige houtsoorten uitborstelen.	P120, P150, P180
	Gebeitste houtoppervlakken	Voor het beitsen schuren.
	Geslotenporige afwerkingen.	Poriën door meermalig aanbrengen met een vulgrond uit de Easyfit reeks sluiten.
	Ruwe houtoppervlakken Stapsgewijze schuurbewerking. Schuurstof zorgvuldig verwijderen. Grofporige houtsoorten uitborstelen.	P120, P150, P180
	Exotische / inhoudstofvrije houtsoorten Houtsoorten of MDF in vochtige ruimtes	Vooraf isoleren met Quantum Q- IS160 of Solido S-IS130.

Verwerking

	Temeljito pomiješati!
	Proizvod miješati i nanositi kao što je to opisano u odjeljku „Učvršćivač, razrjeđivač, dodaci“.

Verharder Verdunner Toevoegingen

	Verdunning	TNC 9102-F (950.02) snelle droging
--	------------	------------------------------------

Applicatie

Spuitdruk (bar)	1.5-3.0	110-130	
Spuishopening (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28	
Toegevoegde verdunner (%)	20 - 40	20 - 40	20-30
Verwerkingsviscositeit DIN 4 mm (sec.)	13 - 18	13 - 18	18 - 22
Opbrenghoeveelheid per laag (g/m ²)	100-150	100-150	100-150
Opbrengst per arbeidsgang (m ² /l)	5 - 7	5 - 7	6-10

Droogtijd @ 20°C

stofdroog	vanaf 20 min.
grijpdroog	vanaf 50 minuten
transportabel	vanaf 12 uur

Geforceerde droging

Rusttijd bij kamertemperatuur	20 minuten
Hete lucht droging bij 40°C	20 minuten
Hete lucht droging bij 60°C	20 minuten
Afkoelen bij kamertemperatuur	20 minuten

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie. Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-08-16 / 4