

QuantumColor QC-P340



Gaminio aprašymas

Apibūdinimas	Labai greitai džiuantis, baltas pigmentuotas gruntas poliuretano akrilato pagrindu, kurio sudėtyje yra tirpiklio, pasižymintis labai didele gruntavimo geba.
--------------	--

Taikymo sritis

Apibūdinimas	Beveik visų tipų vidaus mediniai baldai. Visos plačiai naudojamos medienos ir medienos medžiagų gruntavimui. MDF plokštės drėgnose patalpose ir daug ekstraktų turinčiai medienai padengti rekomenduojame paruošimą su „QuantumColor QC-IP350“.
--------------	---

Gaminio duomenys

Prekės kodas	QC-P340
Talpyklos dydis	20 kg 5 kg
Pradinė klampa DIN 6 mm, sek.	60 ± 2
Galiojimo trukmė – uždaryta originali tara	maž. 2 metai

Pagrindo paruošimas

	Žaliavinės medienos paviršiai	P120, P150, P180
	Egzotiška / turinti daug ekstraktų mediena Mediena arba MDF drėgnose patalpose	Paruošiant su „QuantumColor QC-IP350“.

Paruošimas

	Gera išmaišyti!
	Gaminį maišyti ir užnešti, kaip nurodyta „Kietiklio ir skiediklio priedai“.

Kietiklio ir skiediklio priedai

	Kietėjimas	5% HPU 6300
	Skiedimas	TPU 9300-F greitai džiuantis TPU 9301-S lėto džiuavimo
	Gyvybingumas	iki 8 valandų

Užnešimo metodas

Purškimo slėgis (bar)	1.5-3.0	110-130
Purškuko dydis (mm)	2.5-3.0	0.38
Skiediklio kiekis (%)	0-20	0-20
Darbinė klampa DIN 4mm (sek.)	25 - 10	25 - 10
Užnešamas kiekis (g/m2)	120-300	120-300
Padengiamas plotas (m2/l)	3-6	3-4

Tempo di essiccazione @ 20°C

sausas nuo dulkių	nuo 20 minučių
sausas paliesti	nuo 40 minučių
slifuojamas	nuo 2 valandų

AkzoNobel Wood Coatings gaminiai skirti tik profesionalams ir gamybos įmonėms, turinčioms bazinių žinių apie cheminius / techninius gaminius, skirtus paviršiaus apdailai, bei jų naudojimą. Atmintinėse pateikiami apdorojimo nurodymai, paremti gaminių savybėmis, turi būti laikomi neįpareigojančiomis ir neužtikrinančiomis rekomendacijomis. Šios rekomendacijos paremtos mūsų patirtimi ir bandymais, jos skirtos padėti mūsų pirkėjams palengvinant jiems darbą. Mūsų pirkėjai yra atsakingi už bet kokią galimą nukrypimą nuo idealių darbo sąlygų, tai gali paveikti darbo rezultatą (galutinį). Tačiau šios rekomendacijos neatleidžia pirkėjo nuo pareigos tikrinti gaminius ir jų tinkamumą apdorojamam paviršiui, pageidautina, atliekant bandomąjį apdorojimą. Jei kiltų kokių nors abejonių dėl įsigytų gaminių naudojimo ar apdorojimo, mūsų medžiagų konsultantai bei naudojimo ir laboratorijų specialistai pakonsultuos remdamiesi savo turimomis žiniomis. Savaimė suprantama, AkzoNobel garantuoja nepriklausomą savo gaminių kokybę pagal konkrečias gaminių specifikacijas, tačiau atsakomybė už patiekto gaminio pritaikymą tenka išskirtinai pirkėjui. Jei mes aiškiai, raštu, nepatvirtiname gaminių specialių savybių ir jo tinkamumo sutartyje numatytam naudojimui tikslui, mūsų turimomis žiniomis paremtos konsultacijos ar instrukcijos techniniais klausimais yra neįpareigojantys ir nieko neužtikrinantys. AkzoNobel prisiima atsakomybę už savo gaminių pritaikymą, kurį atlieka pirkėjas pagal bendrąsias pardavimo ir pristatymo sąlygas, su kuriomis buvo supažindintas pirkėjas. Šiuo metu galiojančią techninę atmintinę galima rasti mūsų interneto svetainėje. Pasirodžius naujam dokumento leidimui, ankstesnės techninės atmintinės nebegalioja. Redakcija: 2021-08-25 / 4

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vokietija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919