

Solido S-S120



Descriere produs

Descriere	Grund de umplere PU cu capacitate bună de umplere, din două componente, diluabil cu solvent, pe bază de alchid.
-----------	---

Domeniu de aplicare

Descriere	Aproape tot mobilierul din lemn din interior. Optimizat pentru sistem pori închisi.
-----------	---

Date produs

Cod produs	S-S120
Packaging size	20 l
Vâscozitate la livrare DIN 6 mm în sec.	44 ± 3
Corpuri solide în % material de bază	44.1 ± 1
Corpuri solide în %, inclusiv întăritor standard	42.0 ± 1
Greutate specifică în kg/l la 20 °C	0.99 ± 1%
Durabilitate - recipient original închis	min. 2 ani

Pregătire substraturi

	Suprafețe de lemn brute	P120, P150, P180
	Suprafețe din lemn date cu baiț	se șlefuieste înainte de a aplica baițul
	Lemn exotic/bogat în substanțe extractive Lemn sau MDF în spații cu umezeală	Grunduire cu Solido S-IS130

Prelucrare

	Agitați bine!
	Amestecați și aplicați produsul așa cum este descris în „Întăritor Diluant Aditivi”.

Agent de întărire Diluant Aditivi

	Întărire	50% HPU 6200
	Dilutie	TPU 9200 uscare medie
	Timpe de viață 20 °C, 65 % umiditate relativă	până la 2 ore

Aplicare

Presiune pulverizare (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Dimensiune duze (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Adaos de diluant (%)	10-20	10-20
Vâscozitate de prelucrare DIN 4 mm (sec.)	25 - 30	25 - 30
Cantitate de aplicat pe metru pătrat (g/m2)	120-200	120-200
Grad de acoperire pe metru pătrat (m2/l)	4-7	4-7

Timpe de uscare @ 20°C

eliminare praf	după 40 minute
uscat la atingere	după 90 minute
șlefuiibil	după 6 ore

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2021-08-26 / 5