

SolidoColor

(ICLA 111.59/01)

SC-P320V



Tuoteselostus

Kuvaus	Kaksikomponenttinen, liuotinhenteinen, valkoinen pigmentoitu PU-pohjamaali alkyydipohjalla.
--------	---

Käyttöalue

Kuvaus	Lähes kaikki puukalusteet sisällä. Kaikkien tavallisten puulajien ja puumateriaalien pohjustamista varten. Tuote on optimoitu pystysuoraa levittämistä varten.
--------	--

Tuotetiedot

Tuotekoodi	SC-P320V
Astiakoko	20 kg
Toimitusviskositeetti DIN 8 mm sekunnissa.	50 ± 10
Jähmeä aine % peruslakassa	75,9 ± 1
Jähmeä aine % sis. vakiokovete	58,1 ± 1
Eritelty paino kg/l 20° C:essa	1,60 ± 1%
Kestävyys - suljettu alkuperäisastia	vähint. 2 vuotta

Alustan esikäsittely

	Karkeat puupinnat	P120, P150, P180
	Eksoottiset / ainesosia sisältävät puulajit Puut tai MDF kosteissa tiloissa	Pohjustaminen Solido S- IS130:llä

Käsittely

	Hämmennä huolellisesti!
	Tuote on sekoitettava ja levitettävä, kuten kohdassa "Kovetteen ohenteen lisäaineet" on kuvattu.

Kovetteen ohenteen lisäaineet

	Kovettuminen	50% HPU 6210 (310.31) painon mukaan 80% HPU 6210 (310.31) tilavuuden mukaan
	Ohentaminen	TPU 9201-M (910.33) normaali kuivatus
	Työstöaika 20°C, 65% suhteellinen ilmankosteus	auki n. 8 tuntia

Levitys

Ruiskupaine (bar)	1.5-3.0	110-130
Suutinkoko (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Ohenteen lisäys (%)	10 - 15	10 - 15
Työstöviskositeetti DIN 4mm (sek.)	15 - 18	15 - 18
Levitysmäärä/työkerta (g/m2)	150	150
Riittoisuus per työvaihe (m2/l)	5	5

Kuivumisaika @ 20°C

pölykuiva	10 minuutin jälkeen
Kosketuskuiva	25 minuutin jälkeen
hiottava	4 tunnin jälkeen

Kiihdytetty kuivatus

Lepoaika huonelämpötilassa	5 minuuttia
Kuumailmakuivaus 40 °C:ssa	20 minuuttia
Kuumailmakuivaus 60 °C:ssa	20 minuuttia
Jäähdytys huonelämpötilassa	10 minuuttia

AkzoNobel Wood Coatingsin tuotteet valmistetaan vain ammattitaitoisille ja teollisille jalostajille, joilla on perustiedot kemiallisten/teknisten tuotteiden käytöstä pintakäsittelyssä. Ohjelehdissämme annetut tuotteiden käsittelyohjeet ovat ei-sitovia suosituksia, eivätkä ne muodosta mitään takuuta. Suositukset perustuvat kokemukseemme ja koesarjoihimme, ja niiden on tarkoitus helpottaa ja tukea asiakkaidemme työtä. Jokainen poikkeama ihanteellisista työolosuhteista kuuluu asiakkaidemme vastualueeseen ja voi vaikuttaa käytön (loppu-)tulokseen. Asiakas on siitä huolimatta velvollinen tarkistamaan tuotteen ja sen soveltuvuuden käsiteltävälle pinnalle, mieluiten testikäsittelyn avulla. Materiaalineuvojamme sekä käyttö- ja laboratorioteknikkomme neuvovat parhaansa mukaan kaikissa tuotteidemme käyttöön ja käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

AkzoNobel takaa luonnollisesti, että sen tuotteet ovat laadultaan moitteettomia kulloisenkin tuote-eritelmän mukaisesti, mutta toimitettujen tuotteiden käytöstä vastaa ainoastaan asiakas. Ellemme ole nimenomaisesti - kirjallisesti - taanneet tuotteiden erityisiä ominaisuuksia ja sopivuutta sopimuksella sovitun käyttötarkoituksen, käytöntehtävän neuvonta on aina ei-sitovaa, eikä se muodosta mitään takuuta, vaikka se tapahtuikin parhaan tiedon mukaan. AkzoNobel vastaa asiakkaiden tilaamien tuotteiden käytöstä yleisten myynti- ja toimitusehtojen mukaisesti, joihin tässä viitataan. Ajantasainen tekninen ohjelehti on saatavissa verkkosivuiltamme. Uuden version ilmestyttyä siihenastisten teknisten ohjelehtien voimassaolo umpeutuu. Stand: 2022-07-18 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919