AqualitColor
AC-T450-30-BN00

Caratteristiche	
Caratteristiche	Sistema di vernice pigmentata diluibile in acqua, resistente alla luce, con valida azione coprente e buon potere riempitivo, a base di acrilato. Impiegabile opzionalmente come prodotto a 1 o 2 componenti. Sistema di mescolamento per realizzare innumerevoli tonalità Sikkens, RAL, NCS ecc. o modelli personalizzati.

Campo d'impiego	
Caratteristiche	Quasi tutti i legni e materiali legnosi per interni. Ideale insieme all'AqualitColor AC-IP360.

Dati del prodotto	
Codice prodotto	AC-T450-30-BN00
Dimensione della confezione	18.4 kg 4.6 kg
Viscosità fornita DIN 4 mm (sec.)	60-90 a seconda della tonalità
Durata - confezione originale sigillata	minimo 1 anno
Direttiva COV Valore-limite UE per questo prodotto (cat. A/d): 130 g/l (2010)	Questo prodotto contiene non indurito mass. 95 g/l COV. Questo prodotto contiene indurito mass. 117 g/l COV.

Gradi di lucentezza		
Numero del prodotto	Grado di lucentezza	DIN 67530 angolo 60°
AC-T450-30-BN00	satinato lucente	30 ± 5

Preparazione dei sottofondi		
	Cartone MDF non soggetto a umidità	Pretrattare con AqualitColor AC- IP360 fino ad ottenere una superficie uniforme chiusa. Carteggiatura finale del materiale riempitivo con grana P280 – 320.
	Cartone MDF soggetto a umidità	Pretrattare con AqualitColor AC- IP360 (indurito) fino ad ottenere una superficie uniforme chiusa. Carteggiatura finale del materiale riempitivo con grana P280 – 320.

Lavorazione	
	Mescolare vigorosamente!
	Mescolare ed applicare il prodotto come descritto alla voce "Induritori Diluenti Additivi".

Induritori Diluenti Additivi		
	Indurimento opzionalmente	10% HWA 6000
	Diluizione	TWA 9000-F o acqua del rubinetto
	Vita utile 20°C, 65% umidità dell'aria relativa	fino a 4 ore (solo per lavorazione a due componenti)

Applicazione		
Pressione di spruzzatura (bar)	1.5-3.0	110-130
Misura ugello (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Aggiunta di diluente (%)	5-10	0-10
Viscosità di lavorazione DIN 4 mm (sec.)	30	50
Consumo per ogni fase di lavorazione (g/m2)	100-120	100-120
Resa (m2/l)	6-7	6-7

Tempo di essiccazione @ 20°C	
Fuori polvere	minimo 40 minuti
Fuori tatto	minimo 1 anno
Carteggiabile	minimo 4 ore
Trasportabile	minimo 12 ore

I prodotti della AkzoNobel Wood Coatings sono realizzati esclusivamente per professionisti ed industriali in possesso di conoscenze basilari per la gestione e l'utilizzo di prodotti chimico-tecnici per la finitura superficiale. I consigli operativi contenuti nelle schede tecniche e riguardanti le nostre qualità sono suggerimenti non vincolanti e non rappresentano alcuna garanzia. Si basano sulle esperienze da noi maturate e sulle prove da noi effettuate ed intendono facilitare ed agevolare il lavoro dei nostri clienti. Sta al cliente stesso decidere se variare eventualmente le condizioni di lavoro ideale, un'operazione questa che può ripercuotersi sul risultato (finale) dell'applicazione. Il che però non esonera il cliente dall'obbligo di verificare il prodotto e la sua idoneità alle superfici da trattare, di preferenza con una prova di lavorazione. In caso di dubbi su come maneggiare e lavorare il prodotto i nostri consulenti tecnici ed esperti di laboratorio saranno lieti di fornirvi informazioni e suggerimenti per quanto nelle loro possibilità.
Ovviamente noi garantiamo la perfetta qualità dei nostri prodotti in base alle nostre specifiche, ma è l'acquirente l'unico responsabile dell'utilizzo del prodotto acquistato. A meno che noi non abbiamo espressamente garantito - per iscritto - proprietà ed idoneità specifiche dei prodotti per un determinato scopo contrattualmente definito, nessuna consulenza o informazione sulle tecniche d'uso è ad alcun titolo vincolante e non rappresenta alcuna garanzia, anche se fornita secondo scienza e coscienza. AkzoNobel risponde per l'utilizzo dei propri prodotti da parte del cliente nei limiti delle proprie condizioni generali di vendita e fornitura, cui si rimanda. La scheda tecnica al momento in vigore è reperibile sul nostro sito Internet. L'emissione di una nuova scheda tecnica annulla la validità di tutte quelle precedenti. Versione: 2022-07-08 / 7

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Germania ● www.akzonobel.com/wood

AN_20450_060919