SOLIDO IS130

sikkens
WOOD COATINGS
INTERIOR

TECHNOLOGIA
PU Alkidowy

RODZAJ PRODUKTU
Podkład zamykający powierzchnię

OPIS PRODUKTU
Rozcieńczalnikowy dwuskładnikowy poliuretanowy alkidowy podkład wypełniający z dobrą przejrzystością i doskonałymi właściwościami izolującymi przeciw barwiącym składnikom drewna.

- wysoka przejrzystość
- doskonałe właściwości izolujące przeciw barwiącym składnikom drewna
- umiarkowane żółknięcie
- odpowiedni dla ciemnych gatunków drewna
- głębokie zwilżanie drewna



KOLOR
Bezbarwny

SIS130 - 5 L

OKRES PRZECHOWYWANIA
24 miesiące

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Trzymać puszki szczelnie zamknięte, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z kontrolą temperatury pomiędzy 10 a 30°C

ZAWARTOŚĆ CIAŁ STAŁYCH

22% ± 1%

GĘSTOŚĆ (CIĘŻAR WŁAŚCIWY)
0,93 +/- 1%

LEPKOŚĆ HANDLOWA
12 ± 2 lepkość handlowa DIN 4 mm

PRZYGOTOWANIE SUBSTRATÓW

	Powierzchnie z surowego drewna.	P120, P150, P180
	Bejcowane powierzchnie drewniane.	Szlifować przed bejcowaniem.
	Drewno egzotyczne / drewno bogate w ekstrakty. Drewno lub MDF w wilgotnych pomieszczeniach	Po szlifowaniu, drewno bogate w "tłuste" składniki, jak teak, powinny być najpierw wymyte rozcieńczalnikiem TPU9300-F przy użyciu niekłaczącej szmatki zgodnie z kierunkiem włókien drewna.

UTWARDZACZ

HPU6214	50%	Do 3 godzin

APLIKACJA

Ciśnienie natrysku (bar)	1.5 - 2.0	110 - 130
Rozmiar dyszy (mm)	1.6 - 2.0	0.23 - 0.28
Lepkość robocza DIN 4 (s)	12	12
Grubość warstwy (g/m²)	100 - 120	100 - 120

CZAS SCHNIĘCIA @ 20˚C

Pyłosuchy	Przynajmniej 1 godzina
Suchy w dotyku	Przynajmniej 3 godziny
Gotowy do transportu	Przynajmniej 12 godzin
Szlifowalny	Przynajmniej 5 godzin

Produkty AkzoNobel Wood Coatings są produkowane wyłącznie dla profesjonalnego przetwórcy przemysłowego, który posiada gruntowną wiedzę na temat obchodzenia się z produktami chemicznymi / technicznymi do kształtowania powierzchni i ich stosowania. Informacje dotyczące stosowania podane w kartach technicznych są wyłącznie niezobowiązującymi zaleceniami i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych. Te zalecenia oparte są na naszych doświadczeniach i próbach. Mają one ułatwić i wspomóc pracę naszych Klientów. Za wszelkie możliwe odchylenia od idealnych warunków pracy odpowiadają nasi Klienci. Mogą one wpływać na wynik (końcowy) danego zastosowania. Nie zwalnia to jednak Klienta z obowiązku sprawdzenia produktu oraz jego kompatybilności z powierzchnią, na której jest stosowany, najlepiej poprzez wykonanie powłoki próbnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie postępowania z zakupionym produktem i jego stosowania, mogą Państwo uzyskać informacje od naszych doradców, techników laboratoryjnych oraz techników w zakresie zastosowań, którzy doradzą Państwu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. AkzoNobel gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów zgodnie z właściwymi specyfikacjami, jednak za zastosowanie dostarczonych produktów odpowiada wyłącznie Klient. O ile nie zagwarantowaliśmy w wyraźnej (pisemnej) formie specyficznych właściwości i zdatności produktów dla zastosowania określonego w umowie, doradztwo i informacja techniczna są udzielane w sposób niezobowiązujący i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych, mimo że są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. AkzoNobel odpowiada za zastosowanie swoich produktów przez Klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw, z którymi Klient powinien się zapoznać. Aktualne Karty Techniczne można pobrać z naszej strony internetowej. Pojawienie się nowego wydania powoduje automatycznie unieważnienie poprzednich wydań Kart Technicznych. Stan na dzień: 2026-03-06 / 6
Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorfer Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.
www.sikkens-wood-coatings.com

AkzoNobel