

# SOLIDO S140H

**sikkens**

WOOD COATINGS

INTERIOR

## TÉCNOLOGIA

PU Álquidico

## TIPO DE PRODUCTO

Fondo

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fondo 2K base disolvente con alta capacidad de relleno, especializado para uso horizontal, con amarillamiento moderado.

- alta capacidad de relleno
- especial para uso en horizontal
- amarillamiento moderado



## COLOR

Transparente

5 L  
20 L

## VIDA ÚTIL

18 meses

## CONDICIONES DE ALMACENAJE

Mantener las latas bien cerradas, en un lugar bien ventilado, con temperatura controlada entre 10 y 30°C

## CONTENIDO SOLIDO

49.7 ± 1%

## DENSIDAD (PESO ESPECÍFICO)

0,98 +/- 1%

## VISSCOSIDAD DE ENTREGA

60 ± 5 Viscosidad en la entrega DIN 4 mm

## PREPARACIÓN DEL SUBSTRATO

	Superficies de madera en bruto.	En composiciones con la imprimación aislante QuantumColor QC-IP350. Lijado final de la imprimación con grano P280 - P320.
---	---------------------------------	---

## ENDURECEDOR (EN PESO)

HPU6202	50%	hasta 3h
---------	-----	----------

## DILUIR

TPU9203-F / TPU9201-M

## MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicación con pistola airmix/airless, aplicación con pistola de alta/baja presión, cortina

## APLICACIÓN

Presión de pulverización (bar)	1.5 - 3.0	110 - 130	
Tamaño de boquilla (mm)	1.6 - 2.0	0.23 - 0.28	
Diluyente a añadir (%)	20 - 30	20-30	20 - 30
Viscosidad de aplicación DIN 4 mm (seg.)	15 - 17	15-17	
Grosor de la Capa (g/m <sup>2</sup> )	100-160	100-160	

## TIEMPO DE SECADO @ 20°C

Seco al polvo	Al menos 30 minutos
Seco al tacto	Al menos 1 horas
Lijable	Al menos 18 horas

**AkzoNobel**