## **AQUALIT PT240**



## **TECHNOLOGIE**

Wasserlöslich

#### **PRODUKTART**

Decklack

#### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Schnell trocknender 2K Klarlack auf Wasserbasis für Fußböden. Auftrag mit dem Pinsel, Rolle oder Spritzpistole.

- gute Transparenz
- extreme Abriebfestigkeit
- sehr schnelle Trocknung (aber kurze Topfzeit)
- vergilbungsfrei, lichtecht unter allen Bedingungen
- kann mit Rolle und Pinsel aufgetragen werden



#### **FARBTON**

farblos

## **GLANZGRAD (CA. GU @ 60°)**

05 / 30

APT240 - 20 L

## **HALTBARKEIT**

12 Monate

## LAGERBEDINGUNGEN

Produkt fest verschlossen an einem gut belüteten Ort zwischen 10 und 30°C lagern.

## **FESTKÖRPER**

30% -33,5% je nach Glanzniveau

## **DICHTE**

 $1.02 \pm 1\%$ 

#### **LIEFERVISKOSITÄT**

140 ± 10 Lieferviskosität DIN 4 mm (Sek.)

## **VORBEHANDLUNG UNTERGRÜNDE**

	Abhängig von der Art des Holzes und der Verlegeart muss ein abgestufter Holzschliff des rohen Fußbodens erfolgen. Das Produkt kann als Mehrschichtlack auch zur Versiegelung verwendet werden.	P80 bis max. P120
	Exotische / inhaltstoffreiche Hölzer	mit AIS180.isolieren

#### HÄRTFR

HWA 60	01	10%

### **VERDÜNNUNG**

Leitungswasser

#### **APPLIKATIONSVERFAHREN**

Lackierapplikation Hoch-, Niederdruck, Walzen

## **APPLIKATION**

ATTERNATION				
			F	
Spritzdruck (bar)	1.5 - 2.0	60 - 90		
Düsengröße (mm)	1,8 - 2,0	0,25- 0.33		
Verdünner-Zugabe (%)	5 - 10	5 - 10	5-10	
Verarbeitungsviskosität DIN 4mm (sec.)	50-85	50-85	50-85	
Schichtdicke (g/m²)	90 - 120	90 - 120	90-120	

Produkte von AkzoNobel Wood Coatings werden ausschließlich für den professionellen und industriellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von chemisch/technischen Produkten zur Oberflächengestaltung hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind als unverbindliche Empfehlungen au betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer Abnehmer erleichtern und fördern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Abnehmer und kann sich auf das (End-) Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu behandelnde Oberfläche, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts geben Ihnen unsere Werkstoffberater sowie Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet AkzoNobel eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der gelieferten Produkte ausschließlich beim Abnehmer. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich - schriftlich - zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewährleistung dar. AkzoNobel haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Abnehmer nach Maßgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Abnehmer hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblätter stand: 2024-07-15 / 4 Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorfer Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.

**AkzoNobel** 

# **AQUALIT PT240**



#### TROCKENZEIT BEI 20°C.

staubtrocken	ab 40 Minuten
grifffest	ab 2 Stunden
Schleifbar	ab 6 Stunden
begehbar	ab 12 Stunden
Aufstellen von Möbeln	ab 24 Stunden
Teppiche auslegen	ab 7 Tagen
Erste Feuchtreinigung	ab 1 Monat

## **PRÜFNORMEN**



Abriebfestigkeit gemäß DIN 6881 Teil 2

Produkte von AkzoNobel Wood Coatings werden ausschließlich für den professionellen und industriellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von chemisch/technischen Produkten zur Oberflächengestaltung hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unserer Qualitäten sind als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer Abnehmer erleichtern und fördern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Abnehmer und kann sich auf das (End-) Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu behandelnde Oberfläche, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts geben Ihnen unserer Werkstoffberater sowie Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet AkzoNobel eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der gelieferten Produkte ausschließlich beim Abnehmer. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich - schriftlich - zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewährleistung dar. AkzoNobel haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Abnehmer nach Maßgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Abnehmer hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblätt kann auf unseren Internetseiten abgerufen werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gültigkeit bisheriger Technischer Merkbl

**AkzoNobel**