

TECHNOLOGIE

Phase aqueuse

TYPE DE PRODUIT

Finition

DESCRIPTION DU PRODUIT

Couche de finition 1K à l'eau à faible teneur en COV, avec une grande capacité à bloquer et résister aux produits chimiques ainsi qu'une excellentes propriétés d'étalement et de tendu.

- grande résistance au blocage
- Bon étalement et surface très lisse
- bonne résistance chimique
- faible teneur en COV (< 27,8 g/l)

**COULEUR**

Base Neutre BN00 / Base Blanche BW01

NIVEAU DE BRILLANCE (ENVIRON GU @ 60°)

10 / 30

4.6 KG
5 KG
18.4 KG
20 KG

DURÉE DE CONSERVATION

12 mois

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver les boîtes hermétiquement fermées, dans un endroit bien aéré, avec une température contrôlée entre 10 et 30°C

TENEUR EN SOLIDE

39% ± 1

DENSITÉ (POIDS SPÉCIFIQUE)

1,05 +/- 1%

VISCOSITÉ À LA LIVRAISON

120 ± 10 Viscosité à la livraison DIN 4 mm (sec.)

PRÉPARATION DES SUBSTRATS

MDF - sans humidité	Prétraiter avec le produit primaire AQUALIT COLOR. Ponçage final de l'apprêt avec granulométrie P280 - P320.
---------------------	--

DILUTION

Eau du robinet

PROCÉDÉ D'APPLICATION

Application par pulvérisation airmix/airless, application par pulvérisation basse / haute pression, application rideau

APPLICATION

		
Pression de pulvérisation (bar)	1.5 - 3.0	110 - 130
Taille de buse (mm)	1.6 - 2.0	0.23 - 0.28
Diluant à ajouter (%)	5 - 10	0 - 10
Viscosité d'application DIN 4mm (sec.)	30	50
Épaisseur (g/m²)	100 - 120	100 - 120

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C

Empilable	Au moins 12 heures
-----------	--------------------

AQUALIT COLOR T4401

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

NORMES D'ESSAI



EN 71-3 Migration des métaux lourds solubles / DIN 53160 Partie 1 et 2 Résistance à la salive et à la sueur



Tox Control - Le label pour les revêtements de meubles à faibles émissions