

TECNOLOGIA

Base aquosa

TIPO DE PRODUTO

Selante

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Selante mono componente à base de água, fácil de lixar, com boa transparência e poder de enchimento. Requer apenas uma demão na aplicação.

- boa transparência
- bom poder de enchimento
- fácil de lixar
- produto de uma camada

**COR**

Transparente

AS150 - 20 L

VALIDADE

12 meses

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Entre 15 e 25°C em condições limpas e secas.

CONTEÚDO DE SÓLIDOS

32% ± 1%

DENSIDADE (PESO ESPECÍFICO)

1,03 +/- 1%

VISCOSIDADE DE ENTREGA

Aprox. 800-1000 mPas Brookfield RV # 3/5 @ 23 °C

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

Superfícies de madeira crua.	P120, P150, P180
Superfícies de madeira tingida	Lixar antes de tingir
Madeira exótica / madeiras ricas em extrativos Madeira ou MDF em ambientes húmidos	Isolar com AIS180.



DILUIÇÃO

Água da torneira

MÉTODO DE APLICAÇÃO

Aplicação à pistola airmix/aieless, aplicação à pistola alta/baixa pressão

APLICAÇÃO

		
Pressão de aplicação (bar)	1.5 - 2.0	60 - 90
Tamanho do bico (mm)	1.8 - 2.0	0,25-0.33
Solvente a ser adicionado (%)	5	5
Viscosidade de trabalho DIN 4mm (seg.)	30-40	30-40
Espessura da camada (g/m ²)	100 - 120	100 - 120

TEMPO DE SECAGEM @ 20°C

Seco ao toque	Pelo menos 30 minutos
Lixável	Pelo menos 45 minutos
Empilhável	Pelo menos 90 minutos

Os produtos da AkzoNobel Wood Coating são fabricados exclusivamente para o utilizador profissional, possuidor de conhecimentos elementares a nível do manuseio e da aplicação de produtos químico/técnicos para tratamento de superfícies. As instruções de processamento especificadas nas fichas técnicas referentes às características dos nossos produtos devem ser consideradas como recomendações não vinculativas e não fornecem qualquer tipo de garantia. Estas recomendações têm como base os nossos ensaios e experiências e devem facilitar e promover o trabalho dos nossos clientes. Qualquer possível desvio das condições de trabalho ideais é da responsabilidade dos nossos clientes e pode afetar o resultado (final) da aplicação. No entanto, tal não isenta o comprador da sua obrigação de verificar o produto, bem como a sua adequação em relação à superfície a ser tratada, de preferência através de um ensaio de aplicação. Em caso de dúvidas quanto ao manuseamento ou processamento do produto adquirido, os nossos conselheiros de material, bem como técnicos de laboratório e de aplicação poderão prestar-lhe todo o tipo de esclarecimentos requeridos de acordo com os seus melhores conhecimentos. A AkzoNobel garante, naturalmente, uma ótima qualidade dos seus produtos segundo as respetivas especificações do produto, no entanto, a responsabilidade em relação aos produtos entregues é exclusivamente do comprador. A menos que tenhamos confirmado por escrito as propriedades específicas e a adequação dos produtos para uma determinada finalidade contratualmente acordada, todo o tipo de assessoria técnica ou informação de utilização, apesar de fornecida de acordo com os nossos melhores conhecimentos, deve ser considerada não vinculativa e não fornece qualquer tipo de garantia. A AkzoNobel é responsável pela utilização dos seus produtos por parte dos seus clientes de acordo com as nossas condições gerais de venda e fornecimento, sobre as quais o comprador é advertido através do presente documento. A respetiva folha de dados técnicos mais recente pode ser consultada nas nossas páginas de Internet. A publicação de uma nova edição torna nula a validade das folhas técnicas que estavam vigentes. Versão: 2023-01-09 / 1

Akzo Nobel Hilden GmbH, Düsseldorf Str. 96 - 100, 40721 Hilden, Germany.
www.sikkens-wood-coatings.com