

DURACID COLOR T440

sikkens

WOOD COATINGS

INTERIOR

TECHNOLOGIE

Durcissement à l'acide

TYPE DE PRODUIT

Finition

DESCRIPTION DU PRODUIT

Couche de finition 2K solvanté à séchage rapide avec une longue durée de vie en pot et une résistance chimique élevée.

- séchage rapide
- jaunissement modéré



COULEUR

Base Neutre BN00 / Base Blanche BW01

4.6 KG
5 KG
18.4 KG
20 KG

DURÉE DE CONSERVATION

12 mois dans l'emballage d'origine non ouvert

CONDITIONS DE STOCKAGE

Entre 15 et 25°C dans des conditions propres et sèches.

TENEUR EN SOLIDE

BW01 : env. 61 % en poids
BN00 : env. 57 % en poids

DENSITÉ (POIDS SPÉCIFIQUE)

BW01 : env. 1,27 kg/l
BN00 : env. 1,11 kg/litre

VISCOSITÉ À LA LIVRAISON

Approx. 140-150 sec DIN Cup 4 @ 23 °C

TEMPÉRATURE D'APPLICATION

Entre 20 et 25 °C pour le substrat, l'air et le matériau à env. 55 % H.R.

DURCISSEUR (EN POIDS)

HAC6401 10:1 en volume	Environ. 24 heures
------------------------	--------------------

DILUTION

TAC9400-M ; TAC9403-F

PROCÉDÉ D'APPLICATION

Application par pulvérisation haute/basse pression, application rideau

APPLICATION

		
Viscosité d'application DIN 4mm (sec.)	25-30 sec coupe DIN @ 23°C	25-40 sec coupe DIN 4 @ 23 °C
Épaisseur (g/m ²)	110	110