



| Produktbeskrivelse | | Lysnen/nuancering | |
|-------------------------------------|---|---|--|
| Beskrivelse | Brugsklar, opløsningsmiddelholdig pigmentbejdse. Meget god lysbestandighed. Kan blandes i næsten alle farvetoner i henhold til RAL, Sikkens, NCS eller efter eget forlæg. Deponeret farvemetrisk, derfor kan utallige farver blandes. | Lysning/nuancering | Lysning med antikgrundbejdse farveløs S 9800/2733 i vilkårlig tilsætningsmængde. Alle bejdsere kan blandes med hinanden. |
| Anvendelsesområde | | Påføring | |
| Beskrivelse | Næsten alle træsorter inden døre. | | |
| | | Sprøjtetryk (bar) | 1.0-1.5 |
| | | Dysetørrelse (mm) | 0.8-1.3 |
| | | Rækkevne pr. påføring (m2/l) | 7-12 7-15 |
| Produktdata | | Tørretid @ 20°C | |
| Produktkode | WNCB-COLOUR | kan overlakeres | fra 2 timer |
| Blandede farver | efter ønske | Tørretid | |
| Pakningsstørrelse | fra 1 l | Tørringen kan optimeres ved bringe luften i bevægelse og øge temperaturen. | |
| Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek. | 10 ± 2 | Efterbehandling | |
| Holdbarhed - original bøtte lukket | min. 2 år | Produktet kan overlakeres med alle Zweihorn® klarlakker. Til en god farvestabilitet særligt ved lyse bejdsetoner anbefaler vi at anvende et lysægte klarlaksystem som f.eks. Crystallit® eller Variocryl®. Klarlakker på opløsningsmiddelbasis må ikke ruller eller stryges på, da bejdsen kan blive tværet ud. En coating med Naturtrend-produkter er ligeledes en mulighed. Herved skal dog iagttages produktbetingede farveafvigelser. | |
| Forbehandling Underlag | | Forarbejdning | |
| | Trinvis træslibning Fjern omhyggeligt slibestøv Børst grovporede træsorter af | | Ryst grundigt eller rør grundigt op! |
| | Muligt at udvande eller forbehandle med Egalisator EGL. Efter tørring over natten slibes respektive poleres overfladen. Følg det Tekniske Cirkulære for dette produkt. | | Påfør rigeligt med bejdsepensel i træets længderetning. Efter kort indvirkningstid fordeles den først på tværs, og så på langs. Overskydende bejdse gnides ind med en fin linnedklud, der er rullet sammen som en bold, først på tværs af porerne, og så i retning med træårene. Ved bejdsning af store flader er det muligt at tilsætte op til 20% forsinker VZ for at forlænge den åbne tid. |
| | | | Flader, som allerede er grundede med Zweihorn® klarlakker slibes først og afstøves så. Bejdse appliceres uden afstrykning tørt, til den ønskede farve er nået. |

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-07-16 / 4