

Duritan® Transparentní 2K tmel na póry DT-PS



Popis výrobku	
Popis	2K tmel na póry pro transparentní, velkoplošný plnění pórů ve dřevě. Výrobek nepodléhá účinkům světla a vytvrzuje účinkem UV-světla (expoziční pole nebo slunečné světlo).
Oblast použití	
Popis	Téměř každý dřevěný nábytek v interiéru.
Údaje o výrobku	
Kód produktu	DT-PS
Velikost balení	Sada pozůstávající z: 150 g komponenty A (pojivo) 150 g komponenty B (tvrdidlo)
Viskozita při dodání DIN 4mm za sekundu	pastovitá
Trvanlivost – originální balení uzavřené	min. 2 roky
Předběžná úprava podkladů	
Neopracované dřevěné plochy Odstupňované broušení dřeva Důkladně odstraňte prach z broušení Vykartáčovat dřeva s hrubými póry	P120, P150, P180 Následně proveďte nejprve základní nátěr příp. izolaci pomocí CL-FI nebo S 7000.
Mořené dřevěné povrchy	Před mořením obruste.
Zpracování	
Důkladně promíchejte! Tuby po odběru neprodleně opět zavřete. Přitom nezaměňte uzavírací víka.	
Výrobek nanášejte špachtlí, štětcem nebo hadrem neuvolňujícím vlákna a nadbytek důkladně odstraňte. Výrobek musíte velmi důkladně zpracovat do pórů ve dřevě nejprve příčně a nakonec podélně ve směru kresby dřeva.	
Během zpracování chraňte před přímým slunečním zářením, aby se zabránilo předčasnému vytvrdnutí.	
Tvrdidlo Ředidlo Přísady	
Poměr míchání: 1:1	150 g komponenty A (pojivo) 150 g komponenty B (tvrdidlo)
Doba zpracování	do 1 hodiny

Aplikování	
Množství nátěru v pracovním cyklu (g/m2)	30-50
Vydatnost (m2/300 g sada)	6-10
Doby schnutí @ 20°C	
Doba odvětrání dle zakázky	odpadá, protože neexistují žádná rozpouštědla
Doba osvětlení s expozičním polem	od 20 minut
Čekací doba před dalším zpracováním	od 20 minut
Doby schnutí	
Všechny doby jsou uvedeny jako minimální doby a mohou být libovolně prodlouženy.	
Dodatečná úprava	
Po předcházejícím zbroušení pomocí zrnitosti P280-320 lze kdykoliv provést další ošetření pomocí stejného produktu. Další nátěr transparentním lakem se doporučuje s Duritan® - 3K PUR transparentními laky. Také je možné další složení s jinými transparentními laky, kupř. Crystallit® nebo Variocryl®.	

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezbavuje odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí. [Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezařadili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejich odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejních a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2021-07-06 / 3