WV 805
8520-000671-000

sikkens
WOOD COATINGS



Caractéristiques produits

Chiffon d’entretien pour raviver et protéger les surfaces traitées des portes en bois. L’application régulière préserve les surfaces plus longtemps. - resistant à l eau et la poussiere - bonne résistance aux intempéries - bonne couleur et brillance

Teinte

Incolore

Traitement

Nettoyer d’abord les surfaces à traiter soigneusement avec le Nettoyant Spécial* ou un autre nettoyant ménager adapté. Apres séchage complet, polir la surface propre dans le sens des veines du bois à l’aide du chiffon d’entretien plié qui sera retourné plusieurs fois pendant l’opération.

Température pour l‘application

+5 à 30 °C pour le support, air et produit à HR de 60 %.

Séchage

Apres application, un temps de séchage d'env. 30 min. doit être observé.

Stockage

Durée minimale de stabilité au stockage à température ambiante : 2 ans Stocker au frais mais à l’abri du gel.

Elimination

Après emploi, le chiffon d’entretien peut être jeté avec les déchets ménagers.

Fiche de données de sécurité

D’autres informations se trouvent dans la fiche de données de sécurité conformément à 91/155/CEE www.sikkens-wood-coatings.com Téléchargements Fiches de données de sécurité

Attention

Toujours lire l'étiquetage et les informations produits avant l'utilisation. Les mesures de protection courantes doivent également être appliquées pour des vernis/lasures peu toxiques.

Directive COV

Non soumis au marquage obligatoire.

Règles de base

Nettoyer d’abord les surfaces de revêtement à traiter soigneusement à l’aide d’un produit de nettoyage adapté puis appliquer un nettoyant spécial. Une fois la surface complètement sèche, appliquer rapidement et uniformément la lotion de soin à l’aide d’une éponge sur la surface vernie ou lasurée. Bien agiter le lait de soin avant emploi. Le lait de soin mat convient pour les surfaces mates et satinées, le lait de soin brillant satiné est destiné aux surfaces brillantes satinées et brillantes.

Remarques

Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes ou en cas d’exposition directe au soleil.
Avant le traitement d’une surface, celle-ci devra être nettoyée avec du ST 825 ou du white spirit et poncée (grain P240). La surface propre et sèche pourra ensuite être repeinte avec des produits d’entretien Sikkens.

Les produits de la AkzoNobel Wood Coatings sont fabriqués exclusivement pour les utilisateurs professionnels et industriels ayant des connaissances de base quant à l'utilisation et au maniement de produits chimiques/techniques pour la structuration de surfaces. Les instructions d’application de nos produits figurant dans les fiches techniques sont données à titre de recommandations non contraignantes et ne sauraient constituer un engagement quelconque de notre part. Elles sont basées sur notre expérience ainsi qu’une série de tests et sont destinées à faciliter et optimiser le travail de nos clients. Tout écart éventuel par rapport aux conditions de travail idéales relève de la responsabilité de nos clients et peut avoir un effet sur le résultat (final). Ceci ne dispense toutefois pas l’acheteur de son obligation de s’assurer lui-même de l'aptitude de nos produits aux fins envisagées, de préférence par l’application du produit sur un échantillon. En cas de doute concernant le maniement ou l’application du produit acheté, nos experts du service technique ou de notre laboratoire vous renseigneront en toute bonne foi.
Nous garantissons, bien entendu, une qualité irréprochable de nos produits conformément aux spécifications produits correspondantes. La responsabilité de l’application des produits fournis relève toutefois exclusivement de l’acheteur. Pour autant que nous n'ayons pas explicitement garanti par écrit les propriétés spécifiques et aptitudes des produits pour une utilisation spécifique définie par contrat, les conseils ou préconisations techniques, bien que donnés en toute bonne foi, ne sauraient être en aucun cas contraignants et ne constituent aucun engagement. AkzoNobel est responsable de l’utilisation de ses produits par ses clients conformément aux conditions générales de vente et de livraison auxquelles nous renvoyons par la présente. La version la plus récente de la fiche technique respective peut être consultée sur notre page web. Toute fiche technique mise à jour annule et remplace les précédentes. Mise à jour le: 2020-05-29 / 3

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Allemagne ● www.akzonobel.com/wood

AkzoNobel

AN_20450_060919