

CETOL® WM 6900-03

5178-015001-200

sikkens
WOOD COATINGS



Opis proizvoda

Waterborne, isolating, highly transparent midcoat for oak wood aluminium constructions, interior. - high filling properties - high transparency - isolating property

Boja

Bezbojno

Vrsta veziva

Akrilat

Gustoća

približno 1,03 kg/l

Pakiranje

5178-015001-200 - 20 L
5178-015001-650 - 120 L

Obrada

Spraying Wet film thickness: 1 x 150 µm. Brushing, only in case of semi-stable wooden constructions

Potrošnja

Approx. 150 ml/m², depending on applied wet film thickness per coat without overspray. 60 - 80 ml/m², with brush application depending on the type and absorption properties of the timber (exact values must be determined in tests).

Razrjeđivanje

Spremno za uporabu. Prema potrebi s maks. 5 % vode.

Temperatura obrade

15 °C – 25 °C za podlogu, zrak i materijal pri približno 60 % rel. vlažnosti zraka

Vrijeme sušenja

Sušenje pri:	Standardna klima: 23 °C / 50% rel. vlaž.	Prisilno na 40 °C
Suh na prašinu	približno 60 minuta	približno 30 minuta
Može se brusiti	približno 4 do 6 sata	približno 2 do 3 sata
Može se obrađivati	približno 8 do 10 sata	približno 2 do 3 sata

Sušenje

Sušenje materijala ovisi o debljini nanesenog sloja i može se produljiti u slučaju drva bogatih izvlačnim tvarima, kao i zbog hladnih, mokrih vremenskih uvjeta. Kod sušenja uvijek paziti na dostatno temperiranje i cirkulaciju zraka. Kod nepridržavanja uvjeta sušenja ne mogu se isključiti štete na premazu.

Za postizanje optimalnog izolacijskog djelovanja potrebno je pridržavati se vremena sušenja od minimalno 8 sati.

Čišćenje alata

Odmah nakon uporabe s vodom i prema potrebi uz dodavanje uobičajenih sredstava za pranje posuđa u kućanstvima ili sa sredstvom ST 830.

Skladištenje

Minimalni rok trajanja u originalnom neotvorenom pakiranju iznosi 2 godine; temperatura skladištenja od +5 °C do +30 °C. Nakon isteka roka trajanja proizvod još uvijek može biti spreman za obradu. Međutim, svojstva proizvoda mogu se razlikovati od „svježeg“ materijala. Stoga prerađivač mora posebno pažljivo nanositi materijal koji je bio predugo skladišten. Otvoreno pakiranje dobro zatvoriti! Skladištiti na hladnom mjestu bez smrzavanja.

Zbrinjavanje

Za reciklažu predati samo pakiranja bez ostataka. Ostatke materijala zbrinuti u skladu s lokalnim propisima.

Prikladan EU-ov ključni broj otpada za ovaj materijal je:

08 01 12

Obrada

Prskanje

Sigurnosno-tehnički list

Dodatni podaci u sigurnosno-tehničkom listu u skladu s Direktivom 91/155/EEZ www.sikkens-wood-coatings.com
Preuzimanje sigurno-tehničkih listova

Upozorenja

Prije uporabe uvijek pročitati oznake i informacije o proizvodu. Prilikom obrade lakova/lazura s niskom razinom emisija štetnih tvari također se treba pridržavati uobičajenih zaštitnih mjera.

HOS direktiva

Granična vrijednost EU za ovaj proizvod (kat. A/e): 130 g/l (2010). . Ovaj proizvod sadržava maks: 50 g/l HOS.

Proizvodi tvrtke AkzoNobel Wood Coatings se proizvode isključivo za profesionalnog i industrijskog obrađivača koji raspolaže temeljnim znanjem o uporabi i obradi kemično/tehničkih proizvoda namjenjenih oblikovanju površina. Upute za uporabu koje su naznačene u tiskanica s uputama valja smatrati kao neobvezne preporuke koje ne predstavljaju nikakvu vrstu garancije. Ove preporuke temelje na našem iskustvu i testiranju, te su smišljene za olakšavanje i podržavanje rada naših potrošača. Svako odstupanje od idealnih radnih uslova može utjecati na konačni rezultat uporabe. Ovo duduše ne oslobađa potrošača od odgovornosti da provjeri proizvod i njegovu podobnost za površinu koju valja obraditi, u idealnom slučaju putem pokusne obrade. U slučaju bilo koje sumnje glede rukovanja ili primjene kupljenog proizvoda naši tehnički savjetnici i laborski tehničari Vam pružaju po najboljem znanju njihovu pomoć. AkzoNobel naravno garantira besprijekornu kvalitetu naših proizvoda prema mjerilu odredbe iz dotičnih proizvodnih specifikacija, ali odgovornost za primjenu isporučenih proizvoda leži isključivo kod potrošača. Ukoliko nismo izričito - pismeno - garantirali specifična svojstva i podobnosti naših proizvoda za neku ugovorno određenu svrhu uporabe, tada je svako savjetovanje o tehničkoj namjeni, iako pruženo po najboljem znanju, u svakom slučaju neobvezno i ne predstavlja garanciju. AkzoNobel odgovara za namjenu njenih proizvoda od strane njihovih kupaca prema mjerilu odredbe naših Općih uvjeta za prodaju i isporuku, a na koje se kupac ovim upućuje. Svaka pojedinačna aktualna tiskanica s uputama može se pozvati na našim stranicama u internetu. Nakon objave nove naklade ističe valjanost prijašnjih tiskanica s uputama. Stanje: 2024-03-01 / 15

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Njemačka ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/2

AkzoNobel

AN_20450_060919

Osnovna pravila

Sadržaj vode u drvu prilikom primjene premaznih materijala tvrtke Sikkens treba biti između 12 % i 15 %. Odabir drva, konstrukcija i debljina nanesenog sloja moraju odgovarati trenutačnim tehničkim normama. Sve vodoravne površine moraju biti ukošene za 15°, a svi rubovi moraju imati zaobljenje polumjera od minimalno 2 mm. Fuge i otvoreno drvo poprečnog presjeka moraju biti zabrtvljeni kako bi se spriječio prodor vode u konstrukciju. Podloga mora biti suha, bez prašine i masnoće. Također je potrebno paziti na odabir i primjenu premaza, posebno na boju. Tamni premazi mogu izvana prouzročiti povećanje temperature površine (do 80 °C).

Kako bi se zajamčilo prijanjanje sustavne strukture u nastavku, premaz se ne smije oštetiti brušenjem.

Namijenjeno za primjenu u tehničkim obrtima. Isključivo upotrebljavati u preporučenim sustavima koje je odobrila tvrtka Sikkens Wood Coatings. For use in technical industrial companies. Only to be used in approved and recommended Sikkens Wood Coatings coating systems.

Napomene

Ovdje je naveden ogledni primjer strukture premaza, moguće su i druge strukture. Obratite pozornost na odgovarajuće tehničke listove i zatražite savjetovanje o sustavima putem vašeg terenskog predstavnika tvrtke Sikkens Woods ili u tvornici.

Sustavi struktura

Impregnacija	Cetol WP 567 BPD
Temeljni premaz	Cetol WP 566
Međupremaz	Cetol WM 6900-03
Završni premaz	Cetol WF 9810-03-xx Cetol WF 945 / WF 960 / WF 965

Proizvodi tvrtke AkzoNobel Wood Coatings se proizvode isključivo za profesionalnog i industrijskog obrađivača koji raspolaže temeljnim znanjem o uporabi i obradi kemično/tehničkih proizvoda namjenjenih oblikovanju površina. Upute za uporabu koje su naznačene u tiskanica s uputama valja smatrati kao neobvezne preporuke koje ne predstavljaju nikakvu vrstu garancije. Ove preporuke temelje na našem iskustvu i testiranju, te su smišljene za olakšavanje i podržavanje rada naših potrošača. Svako odstupanje od idealnih radnih uslova može utjecati na konačni rezultat uporabe. Ovo duduše ne oslobađa potrošača od odgovornosti da provjeri proizvod i njegovu podobnost za površinu koju valja obraditi, u idealnom slučaju putem pokusne obrade. U slučaju bilo koje sumnje glede rukovanja ili primjene kupljenog proizvoda naši tehnički savjetnici i laborski tehničari Vam pružaju po najboljem znanju njihovu pomoć. AkzoNobel naravno garantira besprijekornu kvalitetu naših proizvoda prema mjerilu odredbe iz dotičnih proizvodnih specifikacija, ali odgovornost za primjenu isporučenih proizvoda leži isključivo kod potrošača. Ukoliko nismo izričito - pismeno - garantirali specifična svojstva i podobnosti naših proizvoda za neku ugovorno određenu svrhu uporabe, tada je svako savjetovanje o tehničkoj namjeni, iako pruženo po najboljem znanju, u svakom slučaju neobvezno i ne predstavlja garanciju. AkzoNobel odgovara za namjenu njenih proizvoda od strane njihovih kupaca prema mjerilu odredbe naših Općih uvjeta za prodaju i isporuku, a na koje se kupac ovim upućuje. Svaka pojedinačna aktualna tiskanica s uputama može se pozvati na našim stranicama u internetu. Nakon objave nove naklade ističe valjanost prijašnjih tiskanica s uputama. Stanje: 2024-03-01 / 15

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Njemačka ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919