

Kodrin WV 457

0878-002001

sikkens
WOOD COATINGS



Toote kirjeldus

Veepõhine vuugitihendusmass puitakende ja -uste otpuidu konstruktsioonivuukide ja väikeste puidupragude sulgemiseks niiskuse sissetungimise vältimiseks väli- ja sisetungimustes. - suur läbipaistvus - vähese lõhnaga - kiiresti kuivav - kergesti töödeldav

Värvitoon

Värvitu

Sidusaine liik

Spetsiaalne polümeerdispersioon

Tihedus

Umbes 1,03 kg/l

Töötlemine

Suruge peale vahelihvimist kõikidesse avatud vuukidesse või ka väikestesse pragudesse ja siluge seejärel sõrmega. Selleks tuleb kanda õhukest kaitsekinnast või sõrmekaitset.

Töötlemistemperatuur

Vuugi sügavusest sõltuvalt umbes 20 ml/jooksva meetri kohta. V-vuugi jooksva meetri kohta

Lahjendamine

Kasutusvalmis. Mitte lahjendada

Töötlemistemperatuur

15 - 25 °C aluspinna jaoks, õhk ja materjal umbes 60 % relatiivse õhuniiskuse juures

Kuivamisaeg

Kuivatamine kell:	Normkliima 23 °C / 50 % relatiivse õhuniiskuse juures
Tolmukuiv	umbes 30 minutit
Ületöödeldav	Umbes 1 tund

Kuivamine

Materjali kuivamine sõltub pealekantud kihi paksusest ja võib arvukate koostisainetega puiduliikide puhul ning samuti külma ja niiske ilmastiku tõttu viivituda. Tagage kuivamise juures alati piisav temperatuur ja õhuvahetus. Kui kuivamistingimusi ei järgida, siis ei ole võimalik välistada kattekihi kahjustusi.

Tööriistade puhastamine

Kohe pärast kasutamist veega, vajadusel lisada tavalist nõudepesuvahendit või ST 830-ga.

Ladustamine

Minimaalne säilivusaeg (BBD) avamata originaalpakendis on 2 aastat. Säilitustemperatuur +5 - +30° C. Peale BBD kehtivusaja lõppu võib toode olla veel töödeldav, kuid toote omadused võivad erineda "värskest" materjalist. Sel põhjusel peab kasutaja aegunud materjali peale kandma erilise tähelepanuga. Käivitatud konteinerid tuleb hoolikalt sulgeda! Hoida jahedas, kuid külmavabas kohas.

Jäätmekäitlus

Andke jäätmekäitlusse ainult täielikult tühjendatud mahuti. Jäätmekäidelge materjalijäägid vastavalt kohalikele eeskirjadele. Sellele materjalile sobiv EL-jäätmekood on: 08 01 12

Ohutuskaart

Täiendavad andmed on toodud vastavalt 91/155/EMÜ nõuetele ohutuskaardil. www.sikkens-wood-coatings.com Ohutuskaartide allalaadimised

Hoiatusjuhised

Lugege alati enne kasutamist märgistust ja tooteinformatsiooni. Ka vähese kahjulike ainete sisaldusega lakkide/lasuurvärvide puhul tuleb kinni pidada tavalistest kaitsemeetmetest.

LOÜ-direktiiv

Ei ole märgistuskohustusega.

Soovitus kihi pealekandmiseks

Vuugitihendusmass kantakse peale kruntkihi täielikku kuivamist ja vahelihvimist kuiva, tolmu- ja rasvavaba niiskustõkkevuugi sisse. Ärge kasutage sealjuures seebivett. Peale täidetud vuukide kuivamist võib järgneda vahe- ja viimistluskattekihiga katmine.

Põhireeglid

Use in

Juhised

Palun järgige vastavaid tehnilisi andmelehti ja nõudke süsteeminõustamist Sikkensi tootenõustaja poolt või tehases.

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusel baseeruvad meie kogemustel ja katseseerial ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, iga juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtele. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2022-07-08 / 3

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH • Düsseldorf Str. 96 - 100 • 40721 Hilden • Saksamaa • www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1

AkzoNobel

AN_20450_060919