CETOL® WP 567 BPD
5048-004001-XXX

Caratteristiche

Mano di fondo impregnante, diluibile in acqua, trasparente (agente protettivo liquido per il legno) per la protezione contro il fungo blu e della marcescenza, per esterni. - pronto all'uso - penetrazione in profondità - Buono scorrimento - cartella colori

Tonalità

Trasparenti, tonalità p.es. di cui al campionario Joinery Color Classics. Tutte le tonalità sono miscelabili fra loro. L'effetto visivo di ciascuna tonalità varia a seconda del fondo e dello spessore del film, pertanto occorre fare prove preliminari sul legno da trattare. Le tonalità da mediamente scure a molto scure sono più resistenti agli agenti atmosferici di quelle chiare. I rivestimenti incolori non sono idonei per l'uso all'esterno.

Tipo di legante

Copolimero acrilico

Pigmenti

Pigmenti trasparenti resistenti alla luce e agli agenti atmosferici

Densità

Circa 1,00 - 1,03 kg/l a seconda della tonalità

Imballo

5048-004001-208 - 20 L
5048-004001-828 - 1000 L

Lavorazione

Immersione automatizzata, flow-coating, spruzzatura chiusa automatizzata, immersione manuale Spazzolatrice La viscosità di lavorazione è di ca. 11 secondi in tazza DIN 4 mm o ca. 23 - 25 secondi in tazza ISO 3 mm con una temperatura del materiale di 20 °C.
Contenuto solido 11,2 % in volume; 12.49 in peso

Consumo

50 - 160 ml/m2, a seconda del metodo di applicazione, del tipo e del potere assorbente del legno (i valori esatti devono essere rilevati mediante un campione)

Diluizione

Non diluire

Temperatura di applicazione

15-25 °C per il fondo, l'aria e il materiale con ca. il 60% di U.R.

Tempo di essiccazione

Essiccazione a:	Clima normale: 23°C/50% U.R.	Forzata a 40°C
Fuori polvere	circa 30 minuti	circa 30 minuti
Sovraverniciabilità	circa 4 - 6 ore	circa 1 - 2 ore

Essicazione

L'essiccazione dei materiali dipende dallo spessore del film applicato e può richiedere tempi più lunghi sui legni ricchi di componenti nonché in caso di condizioni atmosferiche fredde e umide. Durante l'essiccazione assicurare sempre una temperatura e una ventilazione sufficienti. Se non si mantengono le condizioni di essiccazione non si possono escludere danni al rivestimento.

Pulizia delle attrezzature

Pulire, subito dopo l'uso, con acqua, eventualmente con l'aggiunta di detergente domestico o con ST 830.

Stoccaggio

La durata minima nella confezione originale non aperta è 2 anni; conservare a una temperatura di +5 - +30 °C. Finito il periodo di validità, il prodotto può ancora essere utilizzato, ma le sue caratteristiche potrebbero essere variate rispetto al materiale “fresco”. Quindi l’addetto alla lavorazione dovrà porre particolare attenzione nell’applicare dek materiale che ha superato i limiti di conservazione.
Richiudere bene le confezioni aperte! Conservare al fresco ma al riparo dal gelo.
Coprire correttamente il materiale presente nella vasca di immersione e agitare periodicamente.

Smaltimento

Conferire al riciclaggio solo gli imballi completamente svuotati dai residui. Smaltire i residui liquidi in conformità con le normative locali. Codice rifiuto EU 03 02 02

Scheda di sicurezza

Per ulteriori dati vedi la Scheda di Sicurezza secondo 91/155/CEE. www.sikkens-wood-coatings.com downloads Schede di sicurezza

I prodotti della AkzoNobel Wood Coatings sono realizzati esclusivamente per professionisti ed industriali in possesso di conoscenze basilari per la gestione e l'utilizzo di prodotti chimico-tecnici per la finitura superficiale. I consigli operativi contenuti nelle schede tecniche e riguardanti le nostre qualità sono suggerimenti non vincolanti e non rappresentano alcuna garanzia. Si basano sulle esperienze da noi maturate e sulle prove da noi effettuate ed intendono facilitare ed agevolare il lavoro dei nostri clienti. Sta al cliente stesso decidere se variare eventualmente le condizioni di lavoro ideale, un’operazione questa che può ripercuotersi sul risultato (finale) dell’applicazione. Il che però non esonera il cliente dall’obbligo di verificare il prodotto e la sua idoneità alle superfici da trattare, di preferenza con una prova di lavorazione. In caso di dubbi su come maneggiare e lavorare il prodotto i nostri consulenti tecnici ed esperti di laboratorio saranno lieti di fornirvi informazioni e suggerimenti per quanto nelle loro possibilità.
Ovviamente noi garantiamo la perfetta qualità dei nostri prodotti in base alle nostre specifiche, ma è l’acquirente l’unico responsabile dell’utilizzo del prodotto acquistato. A meno che noi non abbiamo espressamente garantito - per iscritto - proprietà ed idoneità specifiche dei prodotti per un determinato scopo contrattualmente definito, nessuna consulenza o informazione sulle tecniche d’uso è ad alcun titolo vincolante e non rappresenta alcuna garanzia, anche se fornita secondo scienza e coscienza. AkzoNobel risponde per l’utilizzo dei propri prodotti da parte del cliente nei limiti delle proprie condizioni generali di vendita e fornitura, cui si rimanda. La scheda tecnica al momento in vigore è reperibile sul nostro sito Internet. L’emissione di una nuova scheda tecnica annulla la validità di tutte quelle precedenti. Versione: 2023-05-24 / 21

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Germania ● www.akzonobel.com/wood

AN_20450_060919

CETOL® WP 567 BPD

Attenzione

Prima dell'uso, leggere l'identificazione e le informazioni sul prodotto. Seguire sempre le consuete misure di protezione, anche quando si lavora con prodotti a basse emissioni. I prodotti biocidi devono essere maneggiati con attenzione I processi di applicazione devono essere eseguiti all'interno di un'area contenuta, situata su un supporto impermeabile, con una barriera per impedire il deflusso e un sistema di recupero in atto (ad esempio un pozzetto). Da non utilizzare in prossimità di corsi d'acqua. Non permettere che il prodotto entri in corsi d'acqua. I preservanti del legno contengono sostanze biocide per la protezione del legno dai parassiti. Devono essere utilizzati solo secondo le istruzioni e nelle aree di applicazione consentite. Un uso improprio può essere dannoso per la salute. Non utilizzare con legno che è entrato in contatto diretto con alimenti o mangimi per animali. Deve essere utilizzato solo da aziende qualificate. Lo stoccaggio del legno trattato deve essere effettuato al coperto con un sistema di recupero in atto (ad esempio un pozzetto) oppure su un supporto duro e impermeabile e delimitato per impedire il deflusso con un sistema di recupero in atto (ad esempio un pozzetto). Indossare indumenti protettivi idonei (tute, guanti, calzature) durante l'applicazione del prodotto e durante la manipolazione del legno appena trattato. Evitare un'eccessiva contaminazione delle tute. Deve essere indossata una tuta protettiva (almeno di tipo 6, EN 13034).

Direttiva COV

Valore limite CE per questo prodotto (cat. A/f): 130 g/l (2010). Questo prodotto contiene max. 60 g/l COV.

Consigli sulla verniciatura

Si sconsiglia l'utilizzo del prodotto in sistemi di colore biancastri e traslucidi come il "bianco opalino" perché potrebbe causare scolorimento giallo.

Istruzioni generali

Il ciclo di verniciatura qui indicato funge da esempio, sono possibili altri cicli. Attenersi alle relative schede tecniche e richiedere una consulenza al responsabile del servizio esterno Sikkens Wood Coatings o allo stabilimento In linea di massima è responsabilità dell'addetto alla lavorazione testare la compatibilità di tutti i materiali esterni che verranno a contatto con il prodotto (ad esempio spatole, nastri adesivi, sigillanti, detergenti, ecc...).

Sistema adatto per elementi in legno limitatamente dimensionalmente stabili: per compensare variazioni generalmente notevoli dell'umidità del legno di queste strutture, il rivestimento va applicato solo in strati sottili. Lo spessore totale del film umido di tutti gli strati non deve superare nel complesso i 200 µm. Un rivestimento intermedio non è necessario.

Note

Il ciclo di verniciatura qui indicato funge da esempio, sono possibili altri cicli. Attenersi alle relative schede tecniche e richiedere una consulenza al responsabile del servizio esterno Sikkens Wood Coatings o allo stabilimento
In linea di massima è responsabilità dell'addetto alla lavorazione testare la compatibilità di tutti i materiali esterni che verranno a contatto con il prodotto (ad esempio spatole, nastri adesivi, sigillanti, detergenti, ecc...). La formazione di schiuma durante l'utilizzo,può essere ridotta usando il prodotto antischiuma WV890. Per informazioni riguardanti il dosaggio,consultare la relative scheda tecnica

Struttura del sistema

http://tm-tool.dImpregnatura	CETOL WP 5000-02
Rivestimento intermedio	Cetol WM 6900-02 / WM 6900-03
Rivestimento finale	Cetol WF 945 / WF 960 / WF 965 Cetol WF 9810-03-xx Rubbol WF 382 / WF 387 Rubbol WF 375 Rubbol WF 3300-03-20 , Rubbol WF 3301-03-20 Rubbol WF 3310-03-xx , Rubbol WF 3311-03-xx

Ingredienti attivi

0,75 g/100 g Propinilbutilcarbammato iodio I prodotti per la protezione del legno devono essere registrati secondo il BPR. (BPR = Regolamento sui prodotti biocidi).
I principi attivi sono notificati acc. alla linea guida EU 528/2012 e corrisponde alla specifica EN 599 contro l'azzurramento e i funghi marciume.

Consumo

Il controllo è stato effettuato con quantità di applicazione: 120-160 ml/m2 e 123-164 g/m2 per legni in classe di resistenza 3-5.

I prodotti della AkzoNobel Wood Coatings sono realizzati esclusivamente per professionisti ed industriali in possesso di conoscenze basilari per la gestione e l'utilizzo di prodotti chimico-tecnici per la finitura superficiale. I consigli operativi contenuti nelle schede tecniche e riguardanti le nostre qualità sono suggerimenti non vincolanti e non rappresentano alcuna garanzia. Si basano sulle esperienze da noi maturate e sulle prove da noi effettuate ed intendono facilitare ed agevolare il lavoro dei nostri clienti. Sta al cliente stesso decidere se variare eventualmente le condizioni di lavoro ideale, un'operazione questa che può ripercuotersi sul risultato (finale) dell'applicazione. Il che però non esonera il cliente dall'obbligo di verificare il prodotto e la sua idoneità alle superfici da trattare, di preferenza con una prova di lavorazione. In caso di dubbi su come maneggiare e lavorare il prodotto i nostri consulenti tecnici ed esperti di laboratorio saranno lieti di fornirvi informazioni e suggerimenti per quanto nelle loro possibilità.
Ovviamente noi garantiamo la perfetta qualità dei nostri prodotti in base alle nostre specifiche, ma è l'acquirente l'unico responsabile dell'utilizzo del prodotto acquistato. A meno che noi non abbiamo espressamente garantito - per iscritto - proprietà ed idoneità specifiche dei prodotti per un determinato scopo contrattualmente definito, nessuna consulenza o informazione sulle tecniche d'uso è ad alcun titolo vincolante e non rappresenta alcuna garanzia, anche se fornita secondo scienza e coscienza. AkzoNobel risponde per l'utilizzo dei propri prodotti da parte del cliente nei limiti delle proprie condizioni generali di vendita e fornitura, cui si rimanda. La scheda tecnica al momento in vigore è reperibile sul nostro sito Internet. L'emissione di una nuova scheda tecnica annulla la validità di tutte quelle precedenti. Versione: 2023-05-24 / 21

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Germania ● www.akzonobel.com/wood

AN_20450_060919