

Aqualit A-IS180



Opis izdelka

Opis	Na svetlobi obstojen in z vodo redčen dvokomponentni PU temeljni in izolirni premaz z izredno visokim deležem trdnih delcev na osnovi akrilata.
------	---

Področje uporabe

Opis	Skoraj vse vrste lesenega pohištva v notranjih prostorih. Optimizirano za vrhne nanose laka za zapiranje por.
------	---

Podatki o izdelku

Koda izdelka	A-IS180
Velikost posode	5l
Viskoznost ob dobavi DIN 4 mm	40 ± 2
Obstojnost – v zaprti originalni embalaži	najmanj 1 leto
Direktiva HOS Mejna vrednost EU za ta izdelek (kat. A/e): 130 g/l (2010)	Tento výrobek obsahuje max. 74 g/l POZ.

Priprava podlag

	Surove lesene površine. Eksotičen / z ekstraktivi bogat les Les ali srednje debele plošče iz lesnih vlaken v vlažnih prostorih.	P120, P150, P180
	Lužene lesene površine	Pred luženjem jih pobrusite.

Obdelava

	Temeljito premešajte!
	Proizvod zmešajte, kot je opisano pod "Trdilo Razredčilo Dodatki", in ga nanesite.

Trdilec Razredčilo Dodatki

	Strjevanje	20% HWA 6000
	Redčenje	TWA 9000-F ali Vodovodna voda
	Čas uporabe mešanice pri 20°C, 65 % relativna zračna vlaga	do 4 hodín

Nanos

Tlak brizganja (bar)	1.5 - 2.0	60-90
Velikost šobe (mm)	1.8-2.0	0.25-0.33
Dodajanje razredčila (%)	20	10-20
Viskoznost pri nanašanju DIN 4 mm (sek.)	40	40-50
Količina izdelka na nanos (g/m ²)	100-140	100-140
Pokrivnost na nanos (m ² /l)	5 - 7	5 - 7

Čas sušenja @ 20°C

suha na dotik	od 30 minut naprej
suho na dotik	od 1 ure naprej
Možno brusiti	od 4 ur naprej

Standardi preskušanja

	Požiadavky na povrchy kuchynských nábytkov podľa DIN 68930 s ohľadom na odolnosť voči meniacej sa klíme.
--	--

Izdelki družbe AkzoNobel Wood Coatings so namenjeni izključno za poklicne in industrijske uporabnike s temeljnim znanjem o ravnanju in uporabi kemičnih/tehničnih izdelkov za oblikovanje površin. Pri navodilih za obdelavo, ki so za naše kakovosti navedena v informacijah, gre za neobvezujoča priporočila, ki ne pomenijo nikakršnih zagotovil. Ta priporočila temeljijo na naših izkušnjah in serijah poskusov in so namenjena olajšanju in podpori naših odjemalcev pri delu. Vsakršno morebitno odstopanje od idealnih pogojev dela pomeni področje odgovornosti naših odjemalcev in lahko vpliva na (končni) rezultat uporabe. To pa odjemalcev ne oprosti dolžnosti preverjanja vsakokratnega izdelka in njegove primernosti za površino za obdelavo, najbolje v obliki poskusnega nanosa. V vseh primerih dvoma v zvezi z ravnanjem ali obdelavo kupljenega izdelka vam naši svetovalci za materiale ter uporabniki in laboratorijski tehniki posredujejo informacije po najboljši vednosti. Seveda AkzoNobel zagotavlja neoporečno kakovost svojih izdelkov skladno z vsakokratnimi specifikacijami izdelkov, vendar o uporabi dobavljenih izdelkov odloča odjemalec izključno na lastno odgovornost. Če specifičnih lastnosti in primernosti izdelkov za pogodbeno določen namen uporabe nismo izrecno – pisno – zagotovili, je svetovanje ali posredovanje informacij v zvezi z uporabo, četudi po najboljši vednosti, v vsakem primeru neobvezujoče in ne pomeni nikakršnega jamstva. AkzoNobel je za uporabo svojih izdelkov s strani odjemalcev odgovoren v skladu s Splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, na katere s tem odjemalce opozarjamo. Vsakokrat aktualne Tehnične informacije si lahko prenesete z naših spletnih strani. Po objavi nove izdaje dosedanje Tehnične informacije prenehajo veljati. Stanje: 2021-07-16 / 13