

Solido

(ICLA 210.00.25)

S-T240H-25



Produktbeskrivelse

Beskrivelse Tokomponent, opløsningsmiddelfortyndbar PUR-klarlak på alkydbasis med meget høj ridsefasthed.

Anvendelsesområde

Beskrivelse Næsten alle træmøbler til indendørs brug. åben eller lukket pore lakeringer Produktet er optimeret til horisontal påføring. Produktet anbefales som slutbehandling på en fyldgrunder i Solido-serien.

Produktdata

Produktkode	S-T240H-25
Pakningsstørrelse	20 l
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.	70 ± 10
Faststoffer i % stamlak.	34.5 ± 1
Faststoffer i % inkl. standardhærdere	33.1 ± 1
Specifik vægt i kg/l ved 20°C	0.97 ± 1%
Holdbarhed - original bøtte lukket	min. 2 år

Glanstrader

Produktnummer	Glanstrin	DIN 67530 60° vinkel
S-T240H-25	silkeamat	25 ± 2

Forbehandling Underlag

	åbenporede lag	Grundning med egnet fyldgunder i Solido-serien.
	lukket pore lag	Luk porer med flere gange påføring med fyldgrunder i Solido-serien.
	Eksotiske træsorter / træsorter rige på indholdsstoffer Træ eller MDF i vådrum	Grundning med Solido S-IS130

Forarbejdning

	Rør godt op!
	Bland og påfør produktet som anført under "Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer".

Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer

	Hærdning	50% HPU 6205 (310.70)
	Fortynding	TPU 9302-M (910.17) normal tørring TPU 9304-S (910.73) langsom tørring
	Forarbejdningstid 20°C, 65% relativ luftfugtighed ved tilsætning af 40% TPU 9302-M	op til 3 timer

Påføring

Sprøjtetryk (bar)	1.5 - 2.0	110-130	
Dysetørrelse (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28	
Fortyndertilsetning (%)	20 - 40	20 - 40	20-30
Forarbejdningviskositet DIN 4 mm (sek.)	14 - 16	14 - 16	18-20
Påføringsmængde pr. applikation (g/m2)	100-140	100-140	100-140

Tørretid @ 20°C

støvtør	fra 20 minutter
berøringsstør	fra 35 minutter
transportegnet	fra 8 timer

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egnetheder for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-08-27 / 4

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

Solido

(ICLA 210.00.25)

Forceret tørring	
Hviletid ved rumtemperatur	20 minutter
Varmlufttørring ved 40°C	20 minutter
Varmlufttørring ved 60°C	20 minutter
Afkøl ved rumtemperatur	20 minutter

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd.

Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egenskaber for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-08-27 / 4

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919