

Solido

(ICLA 210.00.05)

S-T240H-5



Produktdata	
Produktkode	S-T240H-5
Pakking størrelse	20 l
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sekunder	70 ± 10
Faststoff i % baseprodukt	34.5 ± 1
Faststoffandel i % inkl. standard herder	33.1 ± 1
Tetthet i kg / l ved 20 ° C	0.97 ± 1%
Holdbarhet - originalbeholder lukket	min. 2 år

Glansgrader		
Produktnummer	Glansgrad	DIN 67530 60° vinkel
S-T240H-5	dødmatt	5 ± 2

Forbehandling underlag		
	åpenporet påføring	Grunning med egnet forseglar i Solido-serien.
	belegg med lukkede porer	Porer lukkes ved flere gangers påføring av forseglar fra Solido-serien.
	Eksotiske/innholdsstoffrike tresorter Tresorter eller MDF i våtrom	Grunning med Solido S-IS130

Bearbeiding	
	Rør grundig om!
	Bland og påfør produktet som beskrevet under "Herdere tynnere tilsetninger".

Herdere tynnere tilsetninger		
	Herdning	50% HPU 6205 (310.70)
	Fortynning	TPU 9302-M (910.17) normal tørking TPU 9304-S (910.73) langsom tørking
	Bearbeidingstid 20 °C, 65 % rel. luftfuktighet ved tilsetning av 40% TPU 9302-M	inntil 3 timer

Påføring			
Dysetrykk (bar)	1.5 - 2.0	110-130	
Dysestørrelse (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28	
Tynntilsetning (%)	20 - 40	20 - 40	20-30
Bearbeidingsviskositet DIN 4 mm (sekunder)	14 - 16	14 - 16	18-20
Påføringsmengde per påføring (g/m2)	100-140	100-140	100-140

Tørketid @ 20°C	
støvtørr	etter 20 minutter
berøringstørr	etter 35 minutter
transportklar	etter 8 timer

Forsert tørking	
Hviletid ved romtemperatur	20 minutter
Varmlufttørking ved 40°C	20 minutter
Varmlufttørking ved 60°C	20 minutter
Avkjøles ved romtemperatur	20 minutter

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings fremstilles utelukkende for profesjonelle og industrielle brukere, som har grunnleggende kunnskap i håndtering og bruk av kjemiske/tekniske produkter til overflatebehandling. Bearbeidingsanvisningene i databladene vedrørende produktene og deres kvaliteter er å anse som uforpliktende anbefalinger og utgjør ikke noen form for garanti. Disse anbefalingene er basert på erfaringer og forsøksresultater og skal lette og understøtte arbeidet til kundene våre. Ethvert avvik fra de optimale arbeidsbetingelsene inngår i kundens ansvarsområde og kan ha en innvirkning på anvendelsens (slutt-)resultat. Kunden fritas imidlertid ikke fra plikten til å kontrollere produktet og dets egnethet for overflaten som skal behandles, fortrinnsvis ved en prøvebehandling. Hvis du er i tvil med hensyn til hvordan du skal håndtere eller bruke produktet du har kjøpt, hjelper våre materialrådgivere samt anvendelses- og laboratorieteknikkere deg gjerne etter beste vitende.

AkzoNobel garanterer selvfølgelig for en feilfri produktkvalitet i henhold til de aktuelle produktspesifikasjonene. Ansvar for bruken av de leverte produktene ligger imidlertid utelukkende hos kunden. Såfremt vi ikke uttrykkelig og skriftlig har gitt forsikringer om spesifikke egenskaper og egnetheter for produktene til et kontraktsmessig bestemt bruksformål, er en bruksteknisk rådgivning eller opplysning i alle tilfeller uforpliktende og utgjør ikke noen form for garanti, selv om den er gitt etter beste vitende. AkzoNobel er ansvarlig for anvendelsen av produktene ved kundene i henhold til de generelle salgs- og leveringsbetingelsene som kunden herved gjøres oppmerksom på. Det aktuelle tekniske databladet finner du på våre nettsider. Når det kommer et nytt opplag, opphører gyldigheten til de tidligere tekniske databladene. Status: 2019-10-15 / 2

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/2

Solido

(ICLA 210.00.05)

Spesielle opplysninger
Polyesterlakk skal ikke bearbeides og tørke under 15 °C.
Det er mulig å påføre PU-lakker i løpet av en arbeidsdag uten mellomsliping. Deretter er det nødvendig med en mellomsliping like før den videre bearbeidingen for å sikre feilfri vedhefting.
PUR-herdere er fuktømfintlige. Skal alltid oppbevares i tett lukket originalbeholder.
Følg sikkerhetsinformasjonen på etiketten ved anvendelse av PUR-herdere.
PUR-herdere skal lagres kjølig og tørt, og ikke lenger enn 1 år i lukket originalbeholder.
Produktet er ikke lysekte. Lakkfilmen kommer derfor til å gulne noe over tid. Gulningens grad er avhengig av lagets tykkelse samt intensiteten til UV- innstrålingen på grunn av sollys. Dersom det er ønskelig med absolutt lysekte lakkeringer, kan du bruke våre produkter i Quantum-serien.

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings fremstilles utelukkende for profesjonelle og industrielle brukere, som har grunnleggende kunnskap i håndtering og bruk av kjemiske/tekniske produkter til overflatebehandling. Bearbeidingsanvisningene i databladene vedrørende produktene og deres kvaliteter er å anse som uforpliktende anbefalinger og utgjør ikke noen form for garanti. Disse anbefalingene er basert på erfaringer og forsøksreiser og skal lette og understøtte arbeidet til kundene våre. Ethvert avvik fra de optimale arbeidsbetingelsene inngår i kundens ansvarsområde og kan ha en innvirkning på anvendelsens (slutt-)resultat. Kunden fritas imidlertid ikke fra plikten til å kontrollere produktet og dets egnethet for overflaten som skal behandles, fortrinnsvis ved en prøvebehandling. Hvis du er i tvil med hensyn til hvordan du skal håndtere eller bruke produktet du har kjøpt, hjelper våre materialrådgivere samt anvendelses- og laboratorieteknikkere deg gjerne etter beste vitende.

AkzoNobel garanterer selvfølgelig for en feilfri produktkvalitet i henhold til de aktuelle produktspesifikasjonene. Ansvaret for bruken av de leverte produktene ligger imidlertid utelukkende hos kunden. Såfremt vi ikke uttrykkelig og skriftlig har gitt forsikringer om spesifikke egenskaper og egnetheter for produktene til et kontraktsmessig bestemt bruksformål, er en bruksteknisk rådgivning eller opplysning i alle tilfeller uforpliktende og utgjør ikke noen form for garanti, selv om den er gitt etter beste vitende. AkzoNobel er ansvarlig for anvendelsen av produktene ved kundene i henhold til de generelle salgs- og leveringsbetingelsene som kunden herved gjøres oppmerksom på. Det aktuelle tekniske databladet finner du på våre nettsider. Når det kommer et nytt opplag, opphører gyldigheten til de tidligere tekniske databladene. Status: 2019-10-15 / 2

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

2/2