

Quantum Q-T260-10



Productomschrijving

Omschrijving	Twee componenten, oplosmiddelverdunbare, niet vergelende PUR-blankelak op acrylbasis.
--------------	---

Toepassingsgebied

Omschrijving	Bijna alle houtenmeubels in het interieur. Laklagen met open of dichte poriën. Aflakken van QuantumColor QC-T kleurlakken. Als stapellak toe te passen.
--------------	---

Productgegevens

Productcode	Q-T260-10
Containergrootte	5l 20 l
Afleverviscositeit DIN 4mm	25 ± 2
Houdbaarheid – Afgesloten originele verpakking	minstens 2 jaar

Glansgraden

Productnummer	Glansgraad	DIN 67530 60° hoek
Q-T260-10	mat	10 ± 2

Voorbehandeling Ondergronden

	Ruwe houtoppervlakken Stapsgewijze schuurbewerking. Schuurstof zorgvuldig verwijderen. Grofporige houtsoorten uitborstelen.	P120, P150, P180
	Gebeitste houtoppervlakken	Voor het beitsen schuren.
	Geslotenporige afwerkingen.	Poriën door meermalig aanbrengen met Quantum vulgrond b.v. Q-IS160 of Q-S170 sluiten.
	Exotische / inhoudstofrijke houtsoorten Houtsoorten of MDF in vochtige ruimtes	Gronderen met Quantum Q-IS160 in een MV 5:1
	Kleurlakoppervlakken AqualitColor	Na 3 uur tot max. 8 uur zonder tussenschuurbewerking aflakken.

Verwerking

	Temeljito pomiješati!
	Proizvod miješati i nanositi kao što je to opisano u odjeljku „Učvršćivač, razrjeđivač, dodaci“.

Verharder Verdunner Toevoegingen

	Harding	10% HPU 6300
	Verdunning	TPU 9300-F snelle droging TPU 9301-S langzame droging
	Verwerkingstijd 20°C, 65% rel. luchtvochtigheid	tot 24 uur

Applicatie

Spuitdruk (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Spuishopening (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Toegevoegde verdunner (%)	10-20	
Verwerkingsviscositeit DIN 4 mm (sec.)	18-20	25
Opbrenghoeveelheid per laag (g/m2)	90-120	120
Opbrengst per arbeidsgang (m2/l)	6-10	7

Droogtijd @ 20°C

stofdroog	vanaf 15 minuten
grijpdroog	vanaf 45 min.
schuurbaar	vanaf 1 uur
transportabel	vanaf 12 uur

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie. Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2022-07-12 / 40

Quantum

Bijzondere raadgevingen

Polyesterlakken niet onder de 15°C verwerken en drogen.

Aanbrengen van PUR-lakken binnen één werkdag zonder tussenschuren mogelijk. Na deze tijd is een tussenschuurbewerking kort voor de vervolgbewerking noodzakelijk, om een perfecte hechting te garanderen.

PUR-harder niet langer dan 1 jaar in een gesloten originele verpakking koel en droog opslaan.

Bij het gebruik van PUR-verharders de veiligheidsinstructies op het etiket in acht nemen.

Het product is peroxide bestendig en kan daarom ook op gebleekte houten meubeloppervlakken worden ingezet.

Testnormen

	DIN 68861/1B Chemische belastbaarheid van meubeloppervlakken
	EN 71-3 migratie van oplosbare zware metalen
	Algemeen bouw- en woningtoezicht controlecertificaat betreffende de moeilijk ontvlambaarheid volgens DIN 4102/B1 op moeilijk ontvlambare, B1 geteste houtspaanplaat, ook gefineerd.
	Moeilijk ontvlambaar volgens richtlijn inzake uitrusting van zeeschepen MED 2014/90/EG.
	Vereiste voor meubelinterieur oppervlaktes in verband met resistentie tegen temperatuur schommelingen.
	Tox Control - Het keurmerk voor emissiearme laksystemen

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie.

Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2022-07-12 / 40

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Duitsland ● www.akzonobel.com/wood