

SolidoColor

(ICLA 211.09.15/01)

SC-T450V-15



Popis výrobku

Popis Dvoukomponentní, ředidlem ředitelný bíle pigmentovaný PUR barevný lak na bázi alkydů.

Oblast použití

Popis Téměř každý dřevěný nábytek v interiéru. Výrobek byl optimalizován pro vertikální aplikaci. Ideálně vhodné při práci s tmely řady SolidoColor nebo Quantum Color.

Údaje o výrobku

Kód produktu	SC-T450V-15
Velikost balení	20 kg
Viskozita při dodání DIN 4 mm	100 ± 10
Pevné částice v % původního laku	62.9 ± 1
Pevné částice v % vč. standardního tvrdidla	50.4 ± 1
Měrná hmotnost v kg/l při 20 °C	1.35 ± 1%
Trvanlivost v uzavřeném originálním obalu	min. 2 roky

Stupně lesku

Číslo produktu	Stupeň lesku	DIN 67530 60° úhel
SC-T450V-15	hedvábně matný	15 ± 2

Předběžná úprava podkladů

	Neopracované dřevěné plochy	P180, P240, P320
	Exotická dřeva / dřeva bohatá na obsahové látky Dřeva nebo MDF desky ve vlhkých prostorách	V provedení se Solido S-IS130 a plnivem z řady SolidoColor. Nebo v provedení s izolačním plnivem QuantumColor QC- IP350. Konečné broušení plniva zrnitostí P280 - P320.
	Dřeviny a materiály ze dřeva MDF - bez účinku vlhkosti	Předběžná úprava plnivem řady SolidoColor nebo QuantumColor. Konečné broušení plniva zrnitostí P280 - P320.

Zpracování

	Důkladně zamíchejte!
	Výrobek smíchejte podle popisu v části "Tvrdidlo Ředidlo Přísady" a aplikujte.

Tvrdidlo Ředidlo Přísady

	Vytvrzování	50% HPU 6212 (310.51) podle hmotnosti
	Ředidlo	TPU 9302-M (910.17) normální schnutí TPU 9304-S (910.73) pomalé schnutí
	Doba zpracování při 20°C, relativní vlhkosti vzduchu 65%	do 3 hodin

Aplikování

Tlak pro stříkání (bar)	1.5-3.0	110-130
Velikost trysky (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Přidání ředidla (%)	10-25	10-25
Viskozita zpracování DIN-4 mm (sek.)	20 - 25	20 - 25
Množství nátěru v pracovním cyklu (g/m2)	100 - 160	100 - 160
Vydatnost (m2/l)	4-7	4-7

Doby schnutí @ 20°C

Úplně suchý	od 20 minut
Pevný na dotyk	od 40 minut
Možnost přepravy	od 12 hodin

Nucené sušení

Čekací doba při teplotě interiéru	10 minut
Sušení horkým vzduchem při 40°C	30 minut
Sušení horkým vzduchem při 60°C	30 minut
Ochladit při teplotě interiéru	10 minut

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezabývá odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí.

[Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejich odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejních a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2021-08-28 / 3