Speed
SP-T290-90

Popis výrobku

Popis	Světlostálý 3K-PUR lak s vysokým leskem na bázi akrylátu, s ultrarychlým vytvrzováním a extrémně vysokým obsahem pevných látek. Výrobek nepodléhá účinkům světla a vytvrzuje účinkem UV-světla (expoziční pole nebo slunečné světlo).Pro tento výrobek potřebujete speciální nářadí. Zeptejte se prosím Vašeho příslušného odborného poradce společnosti AkzoNobel.

Oblast použití

Popis	Téměř každý dřevěný nábytek v interiéru. Výrobek byl vyvinut speciálně pro ušlechtilé, brilantní nátěry dřeva s uzavřenými póry.

Údaje o výrobku

Kód produktu	SP-T290-90
Velikost balení	5l
Viskozita při dodání DIN 4 mm	17 sec. ± 2
Trvanlivost v uzavřeném originálním obalu	min. 2 roky
Směrnice o VOC EU mezní hodnota pro tento produkt (kat. A/j): 500g/l (2010)	Tento výrobek obsahuje max. 345 g/l VOC.

Stupně lesku

Číslo produktu	Stupeň lesku
SP-T290-90	vysoce lesklý

Předběžná úprava podkladů

	Plochy připravené s Speed SP- PF190.	P240 / P320
	Povrchy barevných laků QuantumColor QC- T460-barevný odstín	V rámci časového intervalu 3-6 hodin aplikujte bez přebroušení. Viz zvláštní upozornění.

Zpracování

	Důkladně zamíchejte! Zvláště musíte dbát na přesné přidávané množství aktivátoru.
	Výrobek aplikujte při dodržení všech parametrů, kupř. velikost trysky, tlaku, rozestupu, naneseného množství apod.
	Během zpracování chraňte před přímým slunečním zářením, aby se zabránilo předčasnému vytvrdnutí.

Tvrdidlo Ředidlo Přísady

	Vytvrzování Aktivace	dle hmotnosti: 100 dílů SP-T290-90 100 dílů tvrdidla HSP 1 2 díly aktivátoru ASP 2 dle objemu: 100 dílů SP-T290-90 100 dílů tvrdidla HSP 1 2,5 díly aktivátoru ASP 2
	Ředidlo	
	Doba zpracování	do 8 hodin

Aplikování

Tlak pro stříkání (bar)	2.5-3.0
Velikost trysky (mm)	1,0-1,6
Viskozita zpracování DIN-4 mm (sek.)	17 sec. ± 2
Množství nátěru v pracovním cyklu (g/m2)	80-120
Vydatnost (m2/l)	7 - 10

Doby schnutí @ 20°C

leštitelné	od 2 hodin Doporučení: od 12 hodin po max. 5 dnů.
Doba odvětrání dle zakázky	od 10 minut
Doba osvětlení s expozičním polem	od 10 minut
Čekací doba před dalším zpracováním	od 10 minut

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezbavuje odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí.
[Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejích odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejných a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2021-08-28 / 6

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Německo ● www.akzonobel.com/wood

AN_20450_060919

Speed

Zkušební normy	
	DIN 68861/1B Chemické požadavky u nábytkových povrchu
	Pevnost proti otěru podle DIN 68861, část 2
	EN 71-3/9 bez rozpustných těžkých kovů / chemických prvků (CE způsobilost)
	Všeobecné stavební osvědčení o zkoušce nehořlavosti podle DIN 4102/B1 na nehořlavých, B1 testovaných dřevotřískách, i dýhovaných.
	Těžko vznítitelný podle směrnice o mořských zařízeních MED 2014/90/EU.
	Požadavek na povrchy kuchyňského nábytku podle DIN 68930 týkající se odolnosti vůči měnícímu se klimatu.
	Tox Control - pečeť pro lakování s nízkým obsahem emisí

Výrobky společnosti AkzoNobel Wood Coatings se vyrábějí výlučně pro profesionálního a průmyslového zpracovatele, který má základní vědomosti o zacházení a používání s chemickými/technickými výrobky pro povrchovou úpravu. Pokyny ke zpracování našich kvalit, které jsou uvedené v informačních listech, je třeba považovat za nezávazná doporučení a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. Tyto doporučení se zakládají na našich zkušenostech a sériích zkoušek a mají usnadnit a urychlit práci našim odběratelům. Jakákoli možná odchylka od ideálních pracovních podmínek je v rozsahu odpovědnosti našich odběratelů a může mít vliv na (konečný) výsledek aplikace. Toto ovšem nezbavuje odběratele od jeho povinnosti kontroly výrobku a jeho vhodnosti pro ošetřovaný povrch, zejména prostřednictvím zpracování vzorků. Při jakýchkoli pochybnostech ohledně manipulace nebo zpracování zakoupeného výrobku vám naši poradci v oblasti materiálů jako i aplikační a laboratorní technici poskytnou informaci podle nejlepšího vědomí.
[Společnost] AkzoNobel samozřejmě zaručuje bezchybnou kvalitu svých výrobků podle pravidel příslušných specifikací výrobků, ovšem odpovědnost za používání dodaných výrobků spočívá výhradně u odběratele. Pokud jsme písemně výslovně nezaručili specifické vlastnosti a způsobilosti výrobku pro určitý smluvní účel použití, jsou konzultace či poučení ohledně použití výrobku, i když jsou podána podle nejlepšího vědomí, v každém případě nezávazné a nepředstavují v žádném případě poskytnutí záruky. [Společnost] AkzoNobel ručí za aplikaci svých výrobků prostřednictvím jejích odběratelů podle pravidel svých všeobecných prodejných a dodacích podmínek, na které je odběratel tímto upozorněn. Aktuální informační technický list můžete stáhnout z našich webových stránek. Po vydání nové aktualizace zaniká platnost dosavadních informačních technických listů. Stav: 2021-08-28 / 6

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Německo ● www.akzonobel.com/wood

AN_20450_060919