

SolidoColor SC-T440-90-BW01



Opis proizvoda

Opis	Dvokomponentni, visokosjajni sustav pigmentiranog završnog laka na bazi PUR alkida koji je otporan na tragove prstena. Sustavi miješanja boja za postizanje bezbroj boja prema Sikkensu, RAL-u, NCS-u itd. ili prema vlastitoj želji.
------	---

Područje primjene

Opis	Gotovo sav drveni namještaj u unutrašnjosti. Idealno prikladno u strukturi s pokrivnim temeljima iz serije SolidoColor ili QuantumColor.
------	--

Podaci o proizvodu

Šifra proizvoda	SC-T440-90-BW01
Veličina pakiranja	20 kg 5 kg
Viskoznost pri isporuci norma DIN 4 mm u s	50 ± 2
Sadržaj suhe tvari u % temeljnog materijala	44.5 ± 1
Suha tvar u % uklj. standardni učvršćivač	39.5 ± 1
Specifična gustoća u kg/l pri 20 °C	1.37 ± 1%
Rok trajanja – originalno neotvoreno pakiranje	min. 2 godine

Stupnjevi sjaja

Broj proizvoda	Stupanj sjaja	DIN 67530 60° kut
SC-T440-90-BW01	visoki sjaj	90 ± 2

Priprema podloge

	Egzotična drva / drva bogata izvlačnim tvarima Drva ili medijapan u vlažnim prostorijama	U strukturi s proizvodom Solido S-IS130 i pokrivnim temeljom iz serije SolidColor. Ili u strukturi s izolacijskim pokrivnim temeljom QuantumColor QC-IP350. Završno brušenje pokrivnog temelja s granulacijom od P400 do P600.
	Medijapan – bez prodiranja vlage	Predobrada s pokrivnim temeljima iz serije SolidoColor ili QuantumColor. Završno brušenje pokrivnog temelja s granulacijom od P400 do P600.

Obrada

	Temeljito pomiješati!
	Proizvod miješati i nanositi kao što je to opisano u odjeljku „Učvršćivač, razrjeđivač, dodaci“. Za poboljšanje efekta visokog sjaja i pokrivne snage preporučujemo da nakon nanošenja tankog sloja i nakon vremena sušenja od 30 minuta do 2 sata, površinu ponovno premažete tankim slojem. U slučaju prelakiranja preko noći ili kasnije prije nanošenja dodatnog laka cijelu površinu treba izbrusiti papirom granulacije od 1200 i temeljito ukloniti prašinu.

Učvršćivač Razrjeđivač Dodaci

	Učvršćivač	100% HPU 6214 (315.99)
	Razrjeđivač	TPU 9302-M (910.17) normalno sušenje TPU 9303-S (910.73) sporo sušenje
	Vrijeme obrade 20 °C, 65% rel. vlaž.	do 8 sata

Nanošenje

Tlak prskanja (bar)	1.5-3.0	110-130
Veličina mlaznice (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Dodavanje razrjeđivača (%)	0-10	0-10
Viskoznost pri obradi norma DIN 4 mm (s)	20-30	
Pokrivnost po nanosu (g/m2)	120	120
Pokrivnost po nanosu (m2/l)	6-8	6-8

Vrijeme sušenja @ 20°C

suh na prašinu	od 30 minuta
suh na dodir	od 4 sata
spremono za prijevoz	od 2 dana
može se brusiti	od 14 sata
može se polirati	od 3 dana

Proizvodi tvrtke AkzoNobel Wood Coatings se proizvode isključivo za profesionalnog i industrijskog obrađivača koji raspolaže temeljnim znanjem o uporabi i obradi kemično/tehničkih proizvoda namjenjenih oblikovanju površina. Upute za uporabu koje su naznačene u tiskanica s uputama valja smatrati kao neobvezne preporuke koje ne predstavljaju nikakvu vrstu garancije. Ove preporuke temelje na našem iskustvu i testiranju, te su smišljene za olakšavanje i podržavanje rada naših potrošača. Svako odstupanje od idealnih radnih uslova može utjecati na konačni rezultat uporabe. Ovo dužuje ne oslobađa potrošača od odgovornosti da provjeri proizvod i njegovu podobnost za površinu koju valja obraditi, u idealnom slučaju putem pokusne obrade. U slučaju bilo koje sumnje glede rukovanja ili primjene kupljenog proizvoda naši tehnički savjetnici i laborski tehničari Vam pružaju po najboljem znanju njihovu pomoć. AkzoNobel naravno garantira besprijekornu kvalitetu naših proizvoda prema mjerilu odredbe iz dotičnih proizvodnih specifikacija, ali odgovornost za primjenu isporučenih proizvoda leži isključivo kod potrošača. Ukoliko nismo izričito - pismeno - garantirali specifična svojstva i podobnosti naših proizvoda za neku ugovorno određenu svrhu uporabe, tada je svako savjetovanje o tehničkoj namjeni, iako pruženo po najboljem znanju, u svakom slučaju neobvezno i ne predstavlja garanciju. AkzoNobel odgovara za namjenu njenih proizvoda od strane njihovih kupaca prema mjerilu odredbe naših Općih uvjeta za prodaju i isporuku, a na koje se kupac ovim upućuje. Svaka pojedinačna aktualna tiskanica s uputama može se pozvati na našim stranicama u internetu. Nakon objave nove naklade ističe valjanost prijašnjih tiskanica s uputama. Stanje: 2021-08-27 / 3

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Njemačka ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919