

SolidoColor SC-T440-90-BN00



Opis izdelka

Opis	Dvojkomponentný, rozpúšťadlo obsahujúci, vysokolesklý, brilantný, nevytvárajúci kruhy systém farebného laku na báze PUR alkydov. Systém miešania farieb pre vytváranie nespočetného množstva farebných odtieňov podľa odtieňov Sikkens, RAL, NCS apod. alebo podľa vlastnej predlohy.
------	---

Podrobie upotreby

Opis	Takmer všetok drevený nábytok v interiéri. Ideálne vhodné v spojení s plnidlami série Solid Color alebo Quantum Color.
------	--

Podatki o izdelku

Koda izdelka	SC-T440-90-BN00
Velikost posode	18.4 kg 4.6 kg
Viskoznozt ob dobavi DIN 4 mm	40 ± 2
Trdni delci v % v osnovnem laku	35.9 ± 1
Pevné častice v % vr. štandardného tvrdidla	35.2 ± 1
Specifická teža v kg/l pri 20 °C	1,0 ± 1%
Obstožnosť - v zaprti originalni embalaži	najm. 2 leti

Stopnje leska

Številka izdelka	Stopnja leska	DIN 67530 kot 60°
SC-T440-90-BN00	visoki sijaj	90 ± 2

Príprava podlag

	Eksotičen / z ekstraktivi bogat les Les ali srednje debele plošče iz lesnih vlaken v vlažnih priestorih.	Pri prípravi s Solido S-IS130 in farbim temeljným premazom iz linie SolidoColor. Ali pri prípravi z izolirnými farbimí temeljnými premazi QuantumColor QC- IP350. Zaključno brušenie z zrnatosťou P400-P600.
	Plošča iz lesnih vlaken MDF - brez vplyva vlage	Predhodna obdelava z farbim temeljným premazom linie SolidoColor ali QuantumColor. Zaključno brušenie z zrnatosťou P400-P600.

Obdelava

	Temeljito premešajte!
	Proizvod zmešajte, kot je opisano pod "Trdilo Razredčilo Dodatki", in ga nanosite. Za izboljšanje účinka visokeho sijaja doporučamo, da po tankem nanosu, ki mu sledi zračenje s trvaním 30 minút do 2 ur, povrchu še enkrát na tanko premežete. Če se prelakovanie izvede naslednji dan ali poznejšie, je treba celotnú povrchu pred nadaljním nanosom laku pobrašiti s papierem zrnatosti 1200 in temeljito odstrániť prah.

Trdilec Razredčilo Dodatki

	Strjevanje	100% HPU 6214 (315.99)
	Redčenie	TPU 9302-M (910.17) običajno sušenie TPU 9303-S (910.73) počasno sušenie
	Čas uporabe mešanice pri 20°C, 65 % relatívna zračná vlaga	do 8 ur

Izdelki družbe AkzoNobel Wood Coatings so namenjeni izključno za poklicne in industrijske uporabnike s temeljným znanjem o ravnanju in uporabi kemičnych/tehničnych izdelkov za oblikovanie povrchu. Pri navodilih za obdelavo, ki so za naše kakovosti navedena v informacijah, gre za neobvezujúča priporočila, ki ne pomenijo nikakršnych zagotovil. Tá priporočila temeljijo na našich izkušňach in serijah poskusov in so namenjena olajšaniu in podpore našich odjemalcov pri delu. Vsakršno morebitno odstopanie od ideálnych pogojev dela pomeni podrobie odgovornosti našich odjemalcov in lahko vpliva na (končni) rezultat uporabe. To pa odjemalcev ne oprostí dolžnosti preverjanja vsakokratnega izdelka in njegove primernosti za povrchu za obdelavo, najboljše v obliki poskusnega nanosa. V vseh primerih dvoma v zvezi s ravnanjem ali obdelavo kupljeného izdelka vam naši svetovalci za materiale ter uporabníski in laboratorijski techniki posredujejú informácie po najboljši vednosti. Seveda AkzoNobel zagotavlja neoporečno kakovost svojich izdelkov skladno z vsakokratnimi specifikacijami izdelkov, vendar o uporabi dobavljených izdelkov odloča odjemalec izključno na lastno odgovornost. Če specifických lastností in primernosti izdelkov za pogodbeno določen namen uporabe nismo izrecno - písno - zagotovili, je svetovanie ali posredovanie informácií v zvezi z uporabo, četudi po najboljši vednosti, v vsakem primeru neobvezujúče in ne pomeni nikakršného jamstva. AkzoNobel je za uporabo svojich izdelkov s strani odjemalcov odgovoren v skladu s Splošnými prodajnými in dobavnými pogoji, na katere s tem odjemalce opozarjamo. Vsakokrat aktualne Tehnične informácie si lahko preneseť z našich spletných strán. Po objavi nove vydaje dosedajúce Tehnične informácie prenehajú veljať. Stanje: 2021-08-27 / 3

SolidoColor

Nanos		
		
Tlak brizganja (bar)	1.5-3.0	110-130
Velikost šobe (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Dodajanje razredčila (%)	0-10	0-10
Viskoznost pri nanašanju DIN 4 mm (sek.)	20-30	
Količina izdelka na nanos (g/m ²)	120	120
Pokrivnost na nanos (m ² /l)	6-8	6-8

Čas sušenja @ 20°C	
suh na dotik	od 30 minut naprej
suho na dotik	od 4 ur naprej
pripravljen za transport	od 2 dni naprej
Možno brusiti	od 14 ur naprej
Možno polirati	od 3 dni naprej

Izdelki družbe AkzoNobel Wood Coatings so namenjeni izključno za poklicne in industrijske uporabnike s temeljnim znanjem o ravnanju in uporabi kemičnih/tehničnih izdelkov za oblikovanje površin. Pri navodilih za obdelavo, ki so za naše kakovosti navedena v informacijah, gre za neobvezujoča priporočila, ki ne pomenijo nikakršnih zagotovil. Ta priporočila temeljijo na naših izkušnjah in serijah poskusov in so namenjena olajšanju in podpori naših odjemalcev pri delu. Vsakršno morebitno odstopanje od idealnih pogojev dela pomeni področje odgovornosti naših odjemalcev in lahko vpliva na (končni) rezultat uporabe. To pa odjemalcev ne oprosti dolžnosti preverjanja vsakokratnega izdelka in njegove primernosti za površino za obdelavo, najbolje v obliki poskusnega nanosa. V vseh primerih dvoma v zvezi z ravnanjem ali obdelavo kupljenega izdelka vam naši svetovalci za materiale ter uporabniški in laboratorijski tehniki posredujejo informacije po najboljši vednosti. Seveda AkzoNobel zagotavlja neoporečno kakovost svojih izdelkov skladno z vsakokratnimi specifikacijami izdelkov, vendar o uporabi dobavljenih izdelkov odloča odjemalec izključno na lastno odgovornost. Če specifičnih lastnosti in primernosti izdelkov za pogodbeno določen namen uporabe nismo izrecno – pisno – zagotovili, je svetovanje ali posredovanje informacij v zvezi z uporabo, četudi po najboljši vednosti, v vsakem primeru neobvezujoče in ne pomeni nikakršnega jamstva. AkzoNobel je za uporabo svojih izdelkov s strani odjemalcev odgovoren v skladu s Splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, na katere s tem odjemalec opozarjamo. Vsakokrat aktualne Tehnične informacije si lahko prenesete z naših spletnih strani. Po objavi nove izdaje dosedanje Tehnične informacije prenehajo veljati. Stanje: 2021-08-27 / 3

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Nemčija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919