

## Solido

(ICLA 211.81.30)

### S-T220V-30



| Περιγραφή προϊόντος |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Περιγραφή           | Διαφανές βερνίκι PU δύο συστατικών, που αραιώνεται σε διαλυτικό σε ακρυλική βάση. |

| Πεδίο εφαρμογής |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Περιγραφή       | Σχεδόν όλα τα ξύλινα έπιπλα σε εσωτερικούς χώρους. Βαφές με ανοιχτούς, ή κλειστούς πόρους. Το προϊόν βελτιστοποιήθηκε για κάθετη εφαρμογή. Το προϊόν συστήνεται για τελική επίστρωση σε ένα σφραγιστικό της σειράς Solido. |

| Δεδομένα προϊόντος                                    |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Κωδικός προϊόντος                                     | S-T220V-30  |
| Μέγεθος δοχείου                                       | 20 l        |
| Ιξώδες κατά την παράδοση DIN 4 mm σε δευτερ.          | 80 ± 10     |
| Στερεά σωματίδια επί τοις % συμπακνωμένου βερνικιού   | 45.6 ± 1    |
| Στερεά σωματίδια επί τοις % συμπ. στάνταρ σκληρυντικό | 39.4 ± 1    |
| Ειδικό βάρος σε kg/l στους 20°C                       | 1.01 ± 1%   |
| Διάρκεια συντήρησης - Γνήσια συσκευασία κλειστή       | τουλ. 2 έτη |

| Βαθμός λάμψης     |                   |                     |
|-------------------|-------------------|---------------------|
| Αριθμός προϊόντος | Βαθμός γυαλάδας   | DIN 67530 γωνία 60° |
| S-T220V-30        | σατινέ γυαλιστερό | 30 ± 2              |

| Προετοιμασία των υποστρωμάτων |                                                                         |                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                               | επιστρώσεις με ανοιχτούς πόρους                                         | Αστάρωμα με κατάλληλο σφραγιστικό της σειράς Solido.                      |
|                               | επιστρώσεις κλειστών πόρων                                              | Κλείστε τους πόρους περνώντας πολλές φορές σφραγιστικό της σειράς Solido. |
|                               | εξωτικό ξύλο / ξύλα πλούσια σε εκχυλίσματα ξύλα, ή MDF σε υγρούς χώρους | Αστάρωμα με Solido S-IS130                                                |

| Επεξεργασία |                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Ανακινήστε καλά!                                                                                |
|             | Αναμείξτε και εφαρμόστε το προϊόν όπως περιγράφεται στο "προσθετικά σκληρυντικά και διαλυτικά". |

| Σκληρυντικό αραιωτικό προσθετικά |                                                                               |                                                                            |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Σκλήρυνση                                                                     | 50% HPU 6202 (310.84)                                                      |
|                                  | Αραίωση                                                                       | TPU 9303-S (910.73) αργό στέγνωμα<br>TPU 9201-M (910.33) κανονικό στέγνωμα |
|                                  | Χρόνος επεξεργασίας 20°C, 65% σχετική υγρασία αέρα με προσθήκη 20% TPU 9201-M | έως 3 ώρες                                                                 |

| Εφαρμογή                               |           |           |
|----------------------------------------|-----------|-----------|
| Πίεση ψεκασμού (bar)                   | 1.5 - 2.0 | 110-130   |
| Μέγεθος ακροφυσίων (mm)                | 1.6-2.0   | 0.23-0.28 |
| Προσθήκη αραιωτικού (%)                | 20        | 20        |
| Ιξώδες εφαρμογής DIN 4 mm (σε δευτερ.) | 16 - 18   | 16 - 18   |
| Ποσότητα εφαρμογής ανά πέρασμα (g/m2)  | 100-150   | 100-150   |
| Απόδοση ανά πέρασμα (m2/l)             | 5 - 7     | 5 - 7     |

| Χρόνος στεγνώματος @ 20°C |              |
|---------------------------|--------------|
| Επιφανειακά στεγνή στρώση | από 20 λεπτά |
| ξηρό στην αφή             | από 50 λεπτά |
| έτοιμο για μεταφορά       | από 6 ώρες   |

Τα προϊόντα της AkzoNobel Wood Coatings ατσακεύονται αποκλειστικά για τους εργαζόμενους στον επαγγελματικό και βιομηχανικό τομέα, οι οποίοι διαθέτουν βασικές γνώσεις για τη διαχείριση και χρήση των χημικών/τεχνικών προϊόντων για τη μηχανική επιφανειών. Οι οδηγίες κατεργασίας που αναφέρονται στα ενημερωτικά έντυπα για τα προϊόντα μας θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως συστάσεις, αλλά σε καμία περίπτωση ως εγγύηση. Οι συστάσεις αυτές βασίζονται στις εμπειρίες μας και στις σειρές των πειραμάτων που διεξαγωγή και σκοπό έχουν να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν την εργασία των πελατών μας. Κάθε πιθανή απόκλιση από τις ιδανικές συνθήκες εργασίας εναπόκειται στον τομέα ευθύνης των πελατών μας και μπορεί να επιδράσει στο (τελικό) αποτέλεσμα της εφαρμογής. Αυτό ωστόσο δεν απαλλάσσει τον πελάτη από την υποχρέωσή του για έλεγχο του προϊόντος και της καταλληλότητάς του για την επιφάνεια που πρόκειται να κατεργαστεί, κατά προτίμηση με μια δοκιμαστική κατεργασία. Σε κάθε αμφισβήτηση αναφορικά με το χειρισμό, ή την κατεργασία του προϊόντος που αγοράστηκε, οι σύμβουλοί μας για θέματα υλικών, τεχνικών εφαρμογών και εργαστηρίων θα σας δώσουν τις ακριβέστερες απαντήσεις. Φυσικά, η AkzoNobel εγγυάται την άριστη ποιότητα των προϊόντων της σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του εκάστοτε προϊόντος, ωστόσο η ευθύνη για τη χρήση των προϊόντων που παραδίδονται ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη. Εάν δε διασφαλίσουμε ρητά τις ειδικές ιδιότητες και την καταλληλότητα των προϊόντων για ένα συμβατικό ορισμένο σκοπό χρήσης, τότε η οποιαδήποτε τεχνική συμβουλή εφαρμογής, ή εκπαίδευση, ακόμα κι αν γίνει με πλήρη επίγνωση, σε κάθε περίπτωση είναι μη δεσμευτική και σε καμία περίπτωση δε συνιστά εγγύηση. Η AkzoNobel δεν ευθύνεται για τη χρήση των προϊόντων της από τους πελάτες της σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων και Παραδόσεων, στους οποίους ο πελάτης παραπέμπεται δια του παρόντος. Το εκάστοτε τρέχον τεχνικό φυλλάδιο μπορεί να βρεθεί στις σελίδες μας του Internet. Μετά τη νέα έκδοση, η ισχύς των τεχνικών φυλλαδίων που μέχρι εκείνη τη στιγμή αίρεται. Τελευταία ενημέρωση: 2021-08-26 / 3

## Solido

(ICLA 211.81.30)

| Εξαναγκασμένη ξήρανση                      |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Περίοδος ανάπαυσης σε θερμοκρασία δωματίου | 20 λεπτά |
| Στέγνωμα με καυτό αέρα στους 40°C          | 30 λεπτά |
| Στέγνωμα με καυτό αέρα στους 60°C          | 30 λεπτά |
| Ψύξη σε θερμοκρασία δωματίου               | 20 λεπτά |

Τα προϊόντα της AkzoNobel Wood Coatings ατασκευάζονται αποκλειστικά για τους εργαζόμενους στον επαγγελματικό και βιομηχανικό τομέα, οι οποίοι διαθέτουν βασικές γνώσεις για τη διαχείριση και χρήση των χημικών/τεχνικών προϊόντων για τη μηχανική επιφανειών. Οι οδηγίες κατεργασίας που αναφέρονται στα ενημερωτικά έντυπα για τα προϊόντα μας θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως συστάσεις, αλλά σε καμία περίπτωση ως εγγύηση. Οι συστάσεις αυτές βασίζονται στις εμπειρίες μας και στις σειρές των πειραμάτων που διεξαγάγουμε και σκοπό έχουν να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν την εργασία των πελατών μας. Κάθε πιθανή απόκλιση από τις ιδανικές συνθήκες εργασίας εναπόκειται στον τομέα ευθύνης των πελατών μας και μπορεί να επιδράσει στο (τελικό) αποτέλεσμα της εφαρμογής. Αυτό ωστόσο δεν απαλλάσσει τον πελάτη από την υποχρέωσή του για έλεγχο του προϊόντος και της καταλληλότητάς του για την επιφάνεια που πρόκειται να κατεργαστεί, κατά προτίμηση με μια δοκιμαστική κατεργασία. Σε κάθε αμφισβήτηση αναφορικά με το χειρισμό, ή την κατεργασία του προϊόντος που αγοράστηκε, οι σύμβουλοί μας για θέματα υλικών, τεχνικών εφαρμογών και εργαστηρίων θα σας δώσουν τις ακριβέστερες απαντήσεις. Φυσικά, η AkzoNobel εγγυάται την άριστη ποιότητα των προϊόντων της σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του εκάστοτε προϊόντος, ωστόσο η ευθύνη για τη χρήση των προϊόντων που παραδίδονται ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη. Εάν δε διασφαλίσουμε ρητά τις ειδικές ιδιότητες και την καταλληλότητα των προϊόντων για ένα συμβατικό ορισμένο σκοπό χρήσης, τότε η οποιαδήποτε τεχνική συμβουλή εφαρμογής, ή εκπαίδευση, ακόμα κι αν γίνει με πλήρη επίγνωση, σε κάθε περίπτωση είναι μη δεσμευτική και σε καμία περίπτωση δε συνιστά εγγύηση. Η AkzoNobel δεν ευθύνεται για τη χρήση των προϊόντων της από τους πελάτες της σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων και Παραδόσεων, στους οποίους ο πελάτης παραπέμπεται δια του παρόντος. Το εκάστοτε τρέχον τεχνικό φυλλάδιο μπορεί να βρεθεί στις σελίδες μας του Internet. Μετά τη νέα έκδοση, η ισχύς των τεχνικών φυλλαδίων που μέχρι εκείνη τη στιγμή αίρεται. Τελευταία ενημέρωση: 2021-08-26 / 3